

Les produits dassoXTR® et dassoCTECH® sont des matériaux naturels dont l'aspect évolue avec le temps. Sous l'effet des UV et des intempéries, la teinte s'éclaircit puis grise progressivement, comme tout bois exposé. Le matériau peut présenter un toucher plus rugueux et de fines gerces, similaires au bois. Pour conserver une teinte proche de l'origine, un entretien régulier avec une huile ou un saturateur à base aqueuse est recommandé.

1. Nettoyage de la surface

Méthode humide (classique)

Nettoyage à l'eau tiède, avec ou sans savon spécifique.

Utilisez un savon au pH neutre, idéalement formulé pour bois extérieurs, tel que le WOCA Exterior Cleaner (d'autres marques de savon pour bois conviennent également).

Utilisez une brosse à poils durs ou une monobrosse rotative équipée d'un disque à poils en carbure de silice.

Rincez abondamment.

Laissez sécher complètement avant l'application de finition (24 h recommandées, cela varie selon les conditions climatiques).

Méthode à sec

Utilisez une brosseuse électrique de type Blitz Powerbrusher (disponible chez Kiloutou) avec la brosse pour bois exotique.

Ce système combine un nettoyage en profondeur et un micro-ponçage, sans ajout d'eau ni de savon.

Cette méthode permet l'application immédiate du saturateur, sans temps de séchage.

Elle est particulièrement adaptée pour un entretien express ou une remise à neuf, sans immobilisation prolongée de la terrasse.

PS : Un ponçage avec une ponceuse à bande équipée d'un abrasif grain 100 reste une option parfaitement envisageable

2. Application du saturateur

Conditions

La terrasse doit être propre et parfaitement sèche

Aucune précipitation ne doit être prévue dans les heures suivantes.

Il est recommandé d'appliquer le saturateur en matinée ou en fin de journée, pour éviter un séchage trop rapide dû à une forte exposition UV.

Produit recommandé

WOCA Exterior Wood Oil pigmentée (Hazelnut ou pigment sur mesure CTECH).

Il s'agit de huile à base aqueuse appliquée en usine, non filmogène et facile à appliquer

Application

Appliquer en une seule couche, avec un rendement de 12 à 15 m² par litre.

Utiliser une éponge avec manche télescopique pour un meilleur confort d'application.

Travailler dans le sens de la fibre, en couche fine et uniforme.

Après 5 à 10 minutes, essuyer tout excès éventuel avec un chiffon propre, notamment au niveau des joints et des extrémités.

Temps de séchage

Sec au toucher : 4 heures

Complet : 24 à 48 heures