

Alpha Form

Déclaration des Performances

Description	contreplaqué en peuplier recouvert, sur les deux faces, d'un film phénolique de 120 g/m ² . Alpha Form est également disponible avec FSC (Forest Stewardship Council).
Passages à la presse	3 fois
Type de bois	multiplis peuplier
Classe de collage	Extérieur selon la norme EN 314-2 classe 2
Classe d'application	selon la norme EN 636-2ns (AVCP 4 dry/humid conditions)
Teneur en humidité	selon la norme EN 322 – environ 8-12 %
Nombre de réutilisations	+/- 5 (coffrage)
Poids	environ 540 kg/m ³
Tolérances	épaisseur selon la norme EN 324-1 15 et 18 mm +0,7/-0,9 – 21 mm +0,8/-1,0 mm équerrage selon la norme EN 324-2: 1mm/m' largeur et longueur conformes à la norme EN 324-1: +/- 3,5 mm
Taille du panneau	1250x2500 – 1500x3000 mm

mm	12	15	18	21
plis	9	9/11	11	13
emballage	75	60	50	42

(1) Stockage et installation : les panneaux doivent être stockés à l'abri des intempéries dans un endroit sec. Si les panneaux filmés doivent être stockés temporairement à l'extérieur, il convient de tout faire pour éviter que les bords soient mouillés par l'eau de pluie ou l'eau projetée depuis le sol, les bords sont toujours exposés au risque d'absorption de l'humidité, pouvant provoquer un micro-gonflement des surfaces filmées et un gonflement localisé de l'épaisseur et des tensions internes. Pour la finition et la pose, veuillez consulter le manuel du contreplaqué finlandais.