



ECOLAINE COMBLE

Laine de verre



Bénéfices

Solutions

Description

Conductivité thermique	0.04 W/m.K
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	4.0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	0.1 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	16/018/1186
Numéro de la DoP	0001-04

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
65290	100	2.5	1,200	10	0,000	30		360,1441	A
23805	100	2.5	1,200	8	0,000	36		432,1729	A
65291	200	5.0	1,200	5,400	0,000	30		194,4264	A
65292	240	6.0	1,200	3,500	0,000	30		125,9975	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit