

Imprégnation pigmentée très haute protection pour boiseries verticales extérieures

Teintes concentrées très tendance

Aspect ultra-mat, toucher bois brut

Double protection ANTI-UV

Non filmogène

Particulièrement adapté aux essences difficilement imprégnables

Application directe en 2 couches frais sur frais

Effet hydroperlant

Ne coule pas

Huile Bardage Teintée Mat poudré



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'HUILE BARDAGE BLANCHON protège et décore tous les bois extérieurs verticaux : bardages, claustras, volets, meubles de jardin, etc.
- Naturellement pénétrante et non filmogène, l'HUILE BARDAGE est parfaitement adapté à la protection des essences bardages, notamment les bois peu ou non imprégnables tels que Mélèze, Douglas, Red Cedar, etc.
- Les teintes concentrées modernes et l'aspect poudré ultra-mat de l'HUILE BARDAGE en font une finition décorative très tendance qui met en valeur le veinage et la beauté naturelle du bois.
- L'HUILE BARDAGE assure une double protection grâce à une forte concentration des pigments combinée aux agents ANTI-UV.
- L'effet hydroperlant renforce la protection contre les intempéries (pluie, neige...), les gouttes d'eau glissent facilement à la surface du bois.
- Sa consistance gélifiée se fluidifie sous le passage du pinceau : ne coule pas et apporte un réel confort d'application pour les surfaces verticales.
- L'HUILE BARDAGE peut être appliquée directement sur bois nu, sain, propre et sec, en seulement 2 couches.
- Disponible en 6 teintes opaques : Red Cedar, Pin Brut, Chêne Bruni, Ocre, Anthracite et Gris Naturel qui permet d'obtenir d'emblée un aspect grisaille uniforme très tendance.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois devront être sains, propres et secs, sans traces de résine, de taches grasses ni d'anciennes protections ou d'anciens vernis, peintures, lasures, ou huiles (autres que l'HUILE BARDAGE devant être normalement entretenue). Décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ BLANCHON ou poncer.
- Les boiseries anciennes, tachées, grisillées, seront traitées avec le DÉGRISEUR BOIS BLANCHON, qui permettra également d'ouvrir les pores du bois.
- Dégraisser les bois exotiques, éliminer les poches et coulées éventuelles des résineux avec du DILUANT SYNTILAC® BLANCHON (ou de l'acétone).
- Un bois contaminé devra être gratté, nettoyé, puis traité avec TRAIT'PLUS® MU BLANCHON, traitement non gras en phase aqueuse.
- Sur bois thermochauffés, pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.

IMPORTANT : un léger égrenage (papier abrasif grain 80), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Ne pas utiliser de laine d'acier. Ne pas poursuivre cet égrenage jusqu'au polissage, ce qui produirait l'effet contraire de celui recherché.

- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l'emploi.
- Appliquer la **1^{ère} couche** dans le sens des fibres du bois, au spalter (brosse large), en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Laisser pénétrer 20 à 40 mn.
N.B. : la nuance choisie apparaîtra après séchage de la 2^{ème} couche.
- Dès que le bois perd son aspect humide, sans attendre le séchage du produit, appliquer la **2^{ème} couche**. Si besoin, lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances ni coulures. Celles-ci témoigneraient de la formation d'un film en surface (le cas échéant, les éliminer rapidement par un léger égrenage).

IMPORTANT : pour réaliser une imprégnation optimale du bois par l'HUILE BARDAGE, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la deuxième couche (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%). Température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%. Ne pas appliquer en plein soleil : les bois sombres ont tendance à accumuler la chaleur (il est fréquent de relever, lors de journées normalement ensoleillées, des températures de surface dépassant les 50°C sur certaines essences).

Blanchon

Huile Bardage

ENTRETIEN

- Dès que la nuance du bois s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, appliquer une nouvelle couche d'HUILE BARDAGE. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie.
- Si besoin (entretien tardif), égrener (papier abrasif fin) puis utiliser le DÉGRISEUR BOIS, avant d'appliquer l'HUILE BARDAGE.

IMPORTANT : l'aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance s'éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l'eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller : c'est cette évolution caractéristique qui indiquera l'opportunité de l'entretien.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Délai "entre 2 couches" : 20 à 40 minutes.
- Séchage complet : 24 heures.

RENDEMENT

- Imprégnation initiale : 10 m²/litre/couche (ce rendement peut varier en fonction des essences de bois).
- Imprégnation d'entretien sur toutes essences : 12 à 15 m²/l.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	RÉSINE SPÉCIALE D'IMPRÉGNATION, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Huiles modifiées avec des résines synthétiques, en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Gélifiée, ne coule pas, pour un meilleur confort d'application
RECOUVRABILITÉ	20 à 40 minutes. Passé un délai de 12 heures, pratiquer toujours un égrenage préliminaire pour réouvrir les fibres et optimiser l'absorption de l'HUILE BARDAGE par les pores du bois
SÉCHAGE	24 heures à 20°C

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 01.07.2015.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258€
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com