

binderholz PANNEAU MASSIF A 3-PLIS □

Fiche technique

Essence: ÉPICÉA

Longueur: 5050/5000 mm
 Largeur: 2050 mm
 Format: 6000/5000 x 1250 mm sur demande
 Epaisseur: 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 50, 60 mm – d'autres épaisseurs sur demande

Certifié CE: EPH Dresden, selon la norme EN 13986**Qualité/choix:** Selon la norme EN 13017-1

- 0** Sans défaut de couleur, nœuds adhérents, poches de résines isolées, quelques bouchons naturels des nœuds sautés admis.
- A** En principe sans défaut de couleur, nœuds sautés remplacés par des bouchons naturels, pratiquement aucune trace de cœur, poches de résine isolées.
- B** Techniquement sans défaut – défauts de couleur, trace de cœur et poches de résine sont admis, nœuds sautés remplacés par des bouchons naturels.
- C+** Techniquement sans défaut, quelques petits défauts de la surface possibles, nœuds sautés remplacés par des bouchons naturels, pas d'exigence sur la couleur, poches de résine, traces de cœur, entre-écorces.
- C** Sans exigence, nœuds sautés non bouchonnés.

Collage: AW 100 selon DIN 68705 part 2, résistant aux intempéries.
 E1.
 Biologique, pour milieu intérieur et extérieur, adapté à l'écoconstruction.

Structure: 3 couches croisées et encollées

Epaisseur	Structure	Plis extérieurs en mm environ	Poids (kg/m ²)
12 mm	3-plis	4	6
16 mm	3-plis	5	8
19 mm	3-plis	5,5	9,5
22 mm	3-plis	6,5	11
27 mm	3-plis	9	13,5
32 mm	3-plis	9	15
40 mm	3-plis	9	18
50 mm	3-plis	12,5	23
60 mm	3-plis	12,5	28

Plis extérieurs: Lamelles de la même largeur d'env. 110-140 mm, non aboutées, joints encollés**Pli intérieur:** Lamelles non aboutées, joints encollés**Surface:** Poncée sur les 2 faces K80**Humidité:** Environ 8% départ usine**Emballage:** Par colis sous plastique, protection contre humidité. Protection des chants. Latte sous chaque colis.**Marquage:** Essence, qualité, épaisseur, dimensions

Le bois provient d'exploitations conformes aux lois en vigueur.