



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
RENAISSANCE


RAPHAËL
Réf. **F34 / Chêne Antique Blanchi**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Antique
		Nœuds sains rebouchés, max. 80 mm
		Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900x190x15 mm
Épaisseur du parement		3,5 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 190x190 mm : 6 lames - 2,17 m ² Palette : 35 boîtes - 75,81 m ²
Poids		8,3 kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		Arrondi 4 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Raboté à la main, Huilé UV
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN 685		31
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



EN 14342
EN 13489



PEFC™



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
RENAISSANCE



VERONÈSE
Réf. **F21 / Chêne Antique Fumé**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Antique
		Nœuds sains rebouchés, max. 80 mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900x190x15 mm
Épaisseur du parement		3,5 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 190x1900 mm : 6 lames - 2,17 m ² Palette : 35 boîtes - 75,81 m ²
Poids		8,3 kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		Arrondi 4 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Raboté à la main, Fumé, Huilé UV
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN 685		31
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



EN 14342
EN 13489



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
RENAISSANCE


BELLINI
Réf. **R12 / Chêne Antique Doré**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Antique
		Nœuds sains rebouchés, max. 80 mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900x190x15 mm
Épaisseur du parement		3,5 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 190x1900 mm : 6 lames - 2,17 m ² Palette : 35 boîtes - 75,81 m ²
Poids		8,3 kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		2 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Raboté à la main, Fumé, Huile Cire
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN 685		31
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



EN 14342
EN 13489



PEFC™



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
INTEMPORELLE


MONET
Réf. **M011 / Chêne Campagne Clair**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Campagne
		Nœuds sains rebouchés, max. 60 mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900x190x15 mm
Épaisseur du parement		3,5 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 190x1900 mm : 6 lames - 2,17 m ² Palette : 35 boîtes - 75,81 m ²
Poids		8,3 kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		2 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Brossé, Huile Cire
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN 685		31
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



EN 14342
EN 13489



PEFC™



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
INTEMPORELLE


CAILLEBOTTE
Réf. **M013 / Chêne Rustique Gris Brume**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Rustique
		Nœuds sains rebouchés, max. 60 mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900x190x15 mm
Épaisseur du parement		3,5 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 190x1900 mm : 6 lames - 2,17 m ² Palette : 35 boîtes - 75,81 m ²
Poids		8,3 kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		2 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Poncé, Fumé, Huile Cire
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN 685		31
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



EN 14342
EN 13489



PEFC™



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
INTEMPORELLE

CÉZANNE
Réf. **M011.1 / Chêne Campagne Clair**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Campagne
		Nœuds sains rebouchés, max. 60 mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1220X148x12 mm
Épaisseur du parement		2,5 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 148x1220 mm : 8 lames - 1,44 m ² Palette : 42 boîtes - 60,48 m ²
Poids		9,64 kg/m ²
Couche intermédiaire		HDF
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		4 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Brossé, Huile Cire
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN 685		23
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Domestique intensif



Garantie*



EN 14342
EN 13489



PEFC™



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
INTEMPORELLE

VAN GOGH
Réf. **M012 / Chêne Campagne Doré**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Campagne
		Nœuds sains rebouchés, max. 60 mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1220X148x12 mm
Épaisseur du parement		2,5 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 148x1220 mm : 8 lames - 1,44 m ² Palette : 42 boîtes - 60,48 m ²
Poids		9,64 kg/m ²
Couche intermédiaire		HDF
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		4 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Brossé, Fumé, Huile Cire
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

	Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1	Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³ E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823	Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K) 0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV 70
Classe d'usure	EN 685	23
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³ A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Domestique intensif



Garantie*



EN 14342
EN 13489



PEFC™



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
INTEMPORELLE

PISSARO
Réf. **M042 / Chêne Select Cérusé Blanc**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Select
		Nœuds sains rebouchés > 25 mm Nuances de teintes minimales
Dimensions	L x l x H	1900x190x14 mm
Épaisseur du parement		3 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 190x1900 mm : 6 lames - 2,17 m ² Palette : 35 boîtes - 75,81 m ²
Poids		7,8 kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		2 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Brossé, Huilé UV
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,13
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	
Classe d'usure	EN 685		23
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Domestique intensif



Garantie*



EN 14342
EN 13489



PEFC™



Photo en cours de réalisation

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne

Collection
INTEMPORELLE

DEGAS
Réf. **M046 / Chêne Select Gris Titan**

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Select
		Nœuds sains rebouchés, > 40 mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900x190x14 mm
Épaisseur du parement		3 mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte 190x1900 mm : 6 lames - 2,17 m ² Palette : 35 boîtes - 75,81 m ²
Poids		7,8 kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8 mm
Chanfrein		2 côtés
Taux d'humidité		7 à 10 %
Traitement de surface		Poncé, Huile Cire
Brillance		60 °
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Émission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		Non détecté
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,13
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	
Classe d'usure	EN 685		23
Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Domestique intensif



Garantie*



EN 14342
EN 13489



PEFC™