webercel tuile

Mortier bâtard, mélange de chaux et ciment, idéal pour les travaux de couverture.



DOMAINE D'UTILISATION

- assemblage et fixation de tuiles
- traitement des points singuliers de la couverture sur tous types de tuiles (plates, canal ou à emboîtement)
 scellement des tuiles faîtières, crêtes de coq, arêtiers, égoûts, génoises, rives, filets, solins, hourdages, souches de cheminées...
- montage d'éléments décoratifs (murets et poteaux maçonnés non porteurs)

SUPPORTS

- toutes tuiles en terre cuite ou en ciment
- béton, éléments ou blocs en béton ou en terre cuite Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

épaisseur moyenne : de 10 à 60 mm

LIMITES D'EMPLOI

• webercel tuile n'est pas destiné au montage d'éléments de maçonnerie porteur, ni à la réalisation de sous-enduits ou d'enduits d'imperméabilisation

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation : 1 heure
- délai pour ajustement des tuiles : 10 minutes
- délai de nettoyage des tuiles : 4 heures
- temps de prise : 4 heures
- délai de durcissement : 24 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

Composition

chaux aérienne (CL90-EN 459-1), sables silico-calcaires, ciment, adjuvants spécifiques, hydrofuge de masse

Densité produit durci

environ 1.7

Granulométrie

jusqu'à 1,5 mm



25 kg, 5 kg

+ PRODUITS

- ✓ Deux teintes : blanc cassé et gris clair, adaptées aux toitures neuves et anciennes
- ✓ Sécurité d'emploi par temps chaud
- Respect des compositions traditionnelles à la chaux
- ✓ Hydrofugé, pour une durabilité accrue



AGRÉMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

conforme aux recommandations du CERIB

PERFORMANCES

• adhérence sur tuiles en terre cuite : >0.5 MPa

• résistance en traction/flexion : 2 MPa

• résistance en compression : ≥6 MPa

• module d'élasticité dynamique : 4 000 MPa

• capillarité w ≤0,4 kg / (m2.min0,5)

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres et résistants
- avant la pose, brosser, gratter ou laver les supports

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C

- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Éviter l'application en cas de pluie et par forte chaleur
- éviter, dans la mesure du possible, l'emploi sur tuiles surchauffées (stockées en plein soleil)

1 dosage en eau

• environ 3,5 l d'eau par sac de 25 kg

2 préparation

- vider tout ou partie du sac dans une auge ou une bétonnière
- gâcher jusqu'à obtention d'une pâte souple et homogène
- malaxer de nouveau légèrement le mortier, juste avant l'emploi

3 mise en oeuvre

 appliquer en épaisseur régulière et mettre en place les tuiles en les battant jusqu'à reflux du mortier

4

• enlever l'excédent de mortier et nettoyer les tuiles à l'eau claire au fur et à mesure

FINITIONS / TEINTES

les teintes ci-dessous de nos produits sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre sur chantier. Compte tenu des procédés de reproduction, ce nuancier ne saurait être qu'approximatif. Consultez nos échantillons

Gris clair ; Blanc cassé

INFOS PRATIQUES

Outillage


truelle, taloche, auge

Consommation

 environ 5 à 10 kg/ml de faîtage. Un sac de 25 kg représente environ 15 l de mortier

Couleur

blanc cassé, gris clair, peut être teinté à l'aide de pigments minéraux



Saint-Gobain Weber France 2/4 rue Marco Polo 94370 Sucy en Brie «Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»









