



BOISOMASS TRADI CHÊNE AGENCEMENT



Chêne QF1bis ou BME

Bois sec 8 à 12%

Face agencement

Nœuds diamètre 8 mm

Petites singularités

Contre face

Plus tolérante

Largeurs de lames 80 et +

Appareillage des lames
par couleur et veinage

Formats (1980,2480,2980 x 1250) épaisseurs 13,22,28,32,36,40,45,48 et plus



Fabrication Française exclusive



ATTENTION
Bois véritable

Le bois est une matière vivante et chaque bille a son caractère et son évolution propre

Les panneaux livrés ne sauraient nullement être la "photographie" d'un quelconque modèle.

Les contraintes d'utilisation et de stockage sont celles du bois massif.

Chaque panneau entamé doit être ré emballé afin de maintenir le taux d'hygrométrie initial
(lors de l'emballage)



FCBA/11-01365

Les données techniques ci-dessus sont strictement indicatives, elles n'engagent en aucune façon la société LA BOISSEROLLE DIFFUSION qui se réserve en outre la possibilité de toute modification sans préavis.

LA BOISSEROLLE DIFFUSION - T : 04 74 30 62 18

1300 route du Moulin de Marmont - 01370 BENY

a.subtil@boisserollediffusion.com



PANNEAUX BOIS MASSIF TRADITIONNEL



CHOIX EBENISTERIE (CHÊNE) :

Matière première :

Avivés largeurs 80 mm et plus Choix Q-F 1 a.
Sec 10 – 12 %.

Critères appareillage :

- Appareillage des lames composant un même panneau par couleur et par veinage : aspect massif.
- Tolérance : faire une face parfaite, le contre parement tolère quelques petites singularités.
- Exclut : les nœuds, les gerces, les bois noirs, les trous de vers, les bois discolorés, tachés.



CHOIX AGENCEMENT (CHÊNE) :

Matière première :

Avivés largeurs 80 mm et plus Choix Q-F 1 b.
Sec 10 – 12 %.

Critères appareillage :

- Appareillage des lames composant un même panneau par couleur et par veinage : aspect massif.
- Tolérance : une face avec petites singularités, nœuds diamètre maxi 8 mm, le contre parement plus tolérant.

CHOIX MENUISERIE (CHÊNE) :

Matière première :

Avivés largeurs 80 mm et plus Choix Q-F 2
Sec 10 – 12 %.

Critères appareillage :

- Appareillage des lames composant un même panneau par couleur et par veinage : aspect massif.
- Tolérance : une face avec petites singularités, nœuds diamètre maxi 20 mm, le contre parement plus tolérant.

Les données techniques ci-dessus sont strictement indicatives, elles n'engagent en aucune façon la société LA BOISSEROLLE DIFFUSION qui se réserve en outre la possibilité de toute modification sans préavis.