INDIJOINT SOUPLE

Mortier joint souple pour carrelage

DOMAINE D'UTILISATION

- réalisation de joints souples pour carrelage et pierres naturelles de tous types et de toutes porosités Joints de 3 à 12 mm

SUPPORTS

murs intérieurs
- carrelage sur support béton et bois

murs extérieurs
- carrelage en façade

sols intérieurs
- plancher bois
- sol chauffant (eau chaude et PRE)
- systèmes d'isolation acoustique sous carrelage

sols extérieurs
- balcon
- terrasse

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
  - dans les locaux soumis à des nettoyages fréquents sous haute pression (≥80 bars) ou à des produits agressifs, détergents, acides... utiliser **weberepox easy** ou **weberjoint HR** selon les cas
  - dans les locaux nécessitant des conditions d'hygiène particulières, utiliser **weberepox easy**
  - en façade, sur des carreaux très poreux (terre cuite), utiliser **webercal joint** ou **parement grain fin**, sur pierre calcaire, utiliser **réparation de pierre**
  - pour éviter la mise en œuvre d'un joint de fractionnement utiliser **parement grain fin** ou **parement grain gros**

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

25 kg

+ PRODUITS

- ✓ **Polyvalent :sols et murs intérieurs extérieurs en Neuf et rénovation**
- ✓ **Haute performance adapté aux planchers chauffants et façades**

Date de parution : 21/11/2023
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation : 45 minutes
- délai de durcissement complet : 12 heures
- délai de mise en circulation : 24 heures
- délai avant jointoiement en pose scellée : 3 à 5 jours

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.
- largeur des joints : de 3 à 12 mm

PERFORMANCES

- densité du mortier durci : 1,8
- classification selon NF EN 13888 : CG2 WA
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

RECOMMANDATIONS

- gâcher par petites quantités, et procéder par petites surfaces
- le jointoiement des carreaux avec **INDIJOINT SOUPLE** nécessite un nettoyage immédiat et soigné
- un excès d'eau au gâchage et/ou lors de l'opération de nettoyage des joints et des carreaux peut générer une variation de teinte

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- s'assurer que l'espace dédié aux joints est sec et exempt de colle ou de ciment
- nettoyer par grattage si nécessaire
- ces opérations favoriseront une bonne tenue du joint, un séchage et une couleur homogènes

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer en plein soleil ni sur des carreaux chauds
- ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant)

APPLICATION

1
- gâcher mécaniquement, de préférence avec un malaxeur électrique lent :
- 4,3 l d'eau par sac de 25 kg

2
- étaler **INDIJOINT SOUPLE** et lisser en mouvement diagonal sur les carreaux à l'aide d'une taloche à joints semelle caoutchouc ou d'une raclette en caoutchouc

3
- veiller à remplir complètement les joints

4
- avant durcissement complet du mortier, 30 à 60 minutes après l'étalement, enlever l'excédent du mortier à l'aide d'une éponge de nettoyage fréquemment rincée et essorée

5
- pour éviter de creuser les joints, passer l'éponge en diagonale par rapport aux arêtes des carreaux

6
- pour faciliter le nettoyage utiliser le kit de jointoiement

7
- si besoin finir avec un chiffon sec ou avec le pad de nettoyage blanc

INFOS PRATIQUES

Conservation

1 an en 25 kg, à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur : gris

Outillage

kit de jointoiement, taloche éponge de nettoyage, taloche à joints semelle caoutchouc, malaxeur électrique lent, fouet, raclette, pad de nettoyage blanc

Consommation

- 0,2 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint en mm	Format des carreaux en cm	Format des carreaux en cm	Format des carreaux en cm	Format des carreaux en cm
	33 x 33	40 x 40	45 x 45	60 x 60
3	0,3	0,3	0,25	0,2
5	0,5	0,4	0,4	0,3
8	0,8	0,7	0,7	0,5

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Retrouvez-nous sur

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 21/11/2023
www.fr.weber

SAINT-GOBAIN