

# GAMME ESSENCES FINES

FICHE TECHNIQUE

## MALVO-AGGLO milieu sec

PANNEAU DECORATIF REPLAQUE D'ESSENCES FINES SUR SUPPORT AGGLOMERE

Conforme à la norme **EN 312 type P2 pour une utilisation en milieu sec**

<b>Essences Fines Face et contre-Face</b>	<b>Placages tranchés de 0.6mm :</b> Acajou, Aniégéré, Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Framiré, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Koto, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Movingui, Niangon, Noyer de France, Noyer US, Orme US, Pin, Pin d'Orégon, Poirier, Sapelli, Sapin, Sycomore, Teck, Tilleul...
<b>Qualité des essences fines</b>	<b>Gamme Prestige :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité Eb - Ebénisterie homogène en structure et couleur</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul> <b>Gamme Décorative :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité Eb - Ebénisterie</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul> <b>Gamme Classique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Face qualité A</li><li>• Contre-Face qualité B – même essence que la face</li></ul>
<b>Support</b>	Panneau de particules type P2 conforme à la norme EN 312 pour une utilisation en milieu sec
<b>Dimensions</b>	2500 x 1220 mm, 2500 x 1530 mm, 3050 x 1530 mm, 3020 x 1830 mm, 3020 x 1220 mm et 2800 x 2070 mm.
<b>Epaisseurs</b>	9, 11, 13, 15, 19, 17, 19, 20, 23, 26 et 39 mm.
<b>Tolérances dimensionnelles</b>  normes XP B 54-202 - EN 324	Longueur et largeur : ± 1mm/m Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : + 0.3mm Epaisseur minimale: – 0.3mm Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm
<b>Masse Volumique</b> norme EN 323	680 kg/m <sup>3</sup> ± 50
<b>Qualité du collage</b>	<u>Support aggloméré</u> : Conforme à une utilisation en milieu sec <u>Collage essences fines</u> : milieu sec – norme XP B 54-202
<b>Classement formaldéhyde</b> Norme EN 717-2	E1
<b>Classement Feu</b> Norme EN 13501-1	D,s2,d0 - Epaisseur ≥ à 9mm
 <b>PEFC™ 10-31-1772</b>	Certifié PEFC sur demande, avec les essences suivantes : Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Noyer US, Orme US, Pin, Sapin, Sycomore, Tilleul.

Prestations optionnelles : découpe des panneaux à dimensions, placage des chants, perforations, vernissage, usinage des chants.

# Malvaux

SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare

17330 LOULAY – France

Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01

Email : contact@malvaux.fr