

Scheda tecnica del prodotto		Gruppo BI _a - Allegato G EN14411 (ISO 13006)		
Destinazione d'uso del materiale: pavimenti e rivestimenti per interni				
Tipo di materiale: Gres porcellanato smaltato, pressato a secco.				
Formato: 30x60 Rett. (W=296x595x9mm); 60x60 Nat.; 60x60 Rett. (W=595x595x9mm); 60x120 Rett. (W=595x1192x9mm); 90x90 Rett.(W=897x897x9mm).				
Serie: CITY				
Tipo di test		Normativa di riferimento	Valore di riferimento	
Dimensioni	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,6%; ± 2,0 mm	
	Spessore		± 5%; ± 0,5 mm	
	Rettilineità dei lati		± 0,5%; ± 1,5 mm	
	Ortogonalità		± 0,5%; ± 2,0 mm	
	Planarità		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Dimensioni rettificato	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2 (ISO 13006)	± 0,3%; ± 1,0 mm	
	Spessore		± 5%; ± 0,5 mm	
	Rettilineità dei lati		± 0,3%; ± 0,8 mm	
	Ortogonalità		± 0,3%; ± 1,5 mm	
	Planarità		± 0,4%; ± 1,8 mm	
Proprietà Fisiche	Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	
	Forza di rottura	ISO 10545-4	≥ 1300 N	
	Resistenza a flessione o modulo di rottura	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	
	Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate	ISO 10545-7	Classificazione: PEI IV	
	Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Resistente	
	Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Resistente	
	Determinazione della resistenza allo scivolamento			
	Determinazione del coefficiente d'attrito dinamico DCOF	BOT 3000 (ANSI A 326.3:2021)	≥0,42	
	Determinazione della proprietà antiscivolo di zone bagnate su cui si cammina a piedi nudi	DIN EN 16165 Annex A	Classificazione: B	
	Det. delle caratteristiche antiscivolo (zone di lavoro con elevato rischio di scivolosità)	DIN EN 16165 Annex B	Classificazione: R10	

Resistenza Chimica	Determinazione della resistenza alle macchie		
	Macchie con azione tracciante <i>Verde cromo in olio leggero</i>	ISO 10545- 14	Classificazione: 5
	Macchie con azione chimica <i>Tintura di Iodio soluzione alcolica</i>		Classificazione: 5
	Macchie con azione filmante <i>Olio di oliva</i>		Classificazione: 5
	Determinazione della resistenza chimica		
	Prodotti per la casa <i>cloruro di ammonio</i>	ISO 10545- 13	Classificazione: A
	Sali per piscina <i>Ipocloro di sodio</i>		Classificazione: A
	Determinazione della resistenza ad acidi e basi		
	Acido citrico	ISO 10545- 13	Classificazione: LA
	Acido cloridico		Classificazione: LA
	Idrossido di potassio		Classificazione: LA
I valori riportati in questa tabella si riferiscono al colore Beige			

Solignano di Castelvetro (MO), li 12.02.2024

Ufficio Gestione Qualità
Pasquale Matera

ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l.
Via Croce, 80

41014 Solignano di Castelvetro (MO) ITALY
Tel. +39 059 77.84.11 / Fax +39 059 77.84.44/43
E-mail: info@ascot.it - <http://www.ascot.it>
P.IVA Intracomunitaria IT 10874040966

Ascot Gruppo Ceramiche S.R.L.
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
Via Croce, 80

Stabilimenti:
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
Via Croce, 80

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
Strada Statale 569, 167/A

PH. +39 059 77 84 11
FAX +39 059 77 84 44/43

info@ascot.it
ascot.it

Capitale sociale Eur 10.000 int.ver. - Regimprese e Cod. Fisc. 10874040966
PIVA Intracomunitaria IT 10874040966 R.E.A. MO-427794
Soggetta a direzione e coordinamento di Victoria Plc

Ascot is a Brand of:

 **VICTORIA PLC**