

# V520 COLLIPÂTE PREMIUM

COLLE EN PÂTE



## NEUF ET RÉNOVATION - MUR

- ✓ Tous travaux (neuf et rénovation)
- ✓ Locaux humides
- ✓ Utilisable en mur extérieur abrité

SOLUTION CHANTIER  
À DÉCOUVRIR P. 152-153

D2 ET



## INFORMATIONS PRODUIT

### Consommation

- Simple encollage : 3 kg/m<sup>2</sup>
- Double encollage : 4 à 4,5 kg/m<sup>2</sup>

### Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

### Conditionnements

- Seau de 25 kg
- Seau de 12 kg
- Seau de 5 kg - Carton de 4 seaux
- Pot de 2,5 kg - Carton de 6 pots

## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

**Aspect :** pâte blanche

**Composition :** résines en dispersion, charges, adjuvants spécifiques et agents anti-moisissures

**pH :** 8 à 9

### PERFORMANCES MESURÉES À +20°C\*

|  |           |
|--|-----------|
| Adhérence initiale par cisaillement                            | ≥ 1 MPa   |
| Adhérence initiale par cisaillement après action de l'eau      | ≥ 0,5 MPa |
| Adhérence initiale par cisaillement après action de la chaleur | ≥ 1 MPa   |
| Adhérence initiale par cisaillement à température élevée       | ≥ 1 MPa   |
| Réaction au feu  | Classe E  |

\* Ces valeurs ont été mesurées en conditions de laboratoire ; elles peuvent être issues de données statistiques ou d'essais ponctuels et sont données à titre indicatif.

## DOMAINE D'EMPLOI

- Collage de carreaux de toutes porosités, jusqu'à 2200 cm<sup>2</sup>, en mur intérieur et extérieur abrité, plan de travail, sur supports neufs ou anciens.
- Adapté aux locaux humides EB+.
- Applicable sur SPEC et **CRYLÉTANCHE**.

### Supports admis

|  | Mur intérieur faiblement humide - locaux classés EA ou EB  | Carreaux en cm <sup>2</sup> |
|--|--|-----------------------------|
| Béton  |  | 2 200                       |
| Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV               |  | 2 200                       |
| Enduit plâtre, carreau de plâtre                         |  | 2 200                       |
| Carreau de brique ou de béton cellulaire monté au ciment |  | 2 200                       |
| Plaque de plâtre cartonné                                |  | 2 200                       |
| Carreau de brique monté au plâtre                        |  | 2 200                       |
| Bloc de béton cellulaire monté au plâtre                 |  | 2 200                       |
| Panneau de bois CTBH, CTBX, OSB**...                     |  | 2 000                       |
| Ancien carrelage   |  | 2 200                       |
| Enduit décoratif organique, peinture poncée              |  | 2 200                       |
| Plaque de polystyrène revêtu prêt à carreler             |  | 1 200                       |
|  | <b>Mur intérieur humide - locaux classés EB+ privatif</b>  |                             |
| Béton  |  | 2 200                       |
| Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV               |  | 2 200                       |
| Enduit plâtre projeté machine*                           |  | 2 200                       |
| Plaque de plâtre cartonné hydrofugée*                    |  | 2 200                       |
| Carreau de plâtre hydrofugé (bleu ou vert)               |  | 2 200                       |
| Carreau de brique monté au plâtre*                       |  | 2 200                       |
| Carreau de brique monté au ciment*                       |  | 2 200                       |
| Béton cellulaire monté au plâtre*                        |  | 2 200                       |
| Bloc de béton cellulaire monté au ciment*                |  | 2 200                       |
| Plaque de polystyrène revêtu prêt à carreler             |  | 1 200                       |
| Ancienne peinture poncée*                                |  | 2 200                       |
| Ancien carrelage*  |  | 2 200                       |
|  | <b>Mur intérieur humide - locaux classés EB+ collectif</b> |                             |
| Béton  |  | 2 200                       |
| Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV               |  | 2 200                       |
| Plaque de plâtre cartonné hydrofugée*                    |  | 2 200                       |
| Plaque ciment ou silico calcaire*                        |  | 2 200                       |
| Carreau de plâtre hydrofugé (vert)                       |  | 2 200                       |
| Carreau de brique monté au ciment*                       |  | 2 200                       |
| Bloc de béton cellulaire monté au ciment*                |  | 2 200                       |
|  | <b>Mur extérieur</b>                                       |                             |
| Béton  |  | 600 (H3)                    |
| Enduit CS IV   |  | 600 (H3)                    |
| Ancien carrelage   |  | 600 (H3)                    |

(H3) Sous abri, hauteur carrelée ≤ 6 m

\* Support pouvant nécessiter une protection à l'eau sous carrelage (voir fiches techniques de **CRYLIMPER** page 32 et **CRYLÉTANCHE** page 36).

\*\* Selon le fabricant, poncer l'OSB avant l'application de la colle.

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximale des carreaux en cm<sup>2</sup>.

La nature du revêtement peut requérir des formats plus petits.

Des limitations peuvent exister selon les différents pays, se référer systématiquement aux règles de l'art, CPT ou DTU pour la France.

### Usages exclus

- Sol.
- Mur extérieur non abrité.

## MISE EN ŒUVRE

### Documents de référence

- DTU 52.2 et CPT 3528
- Certificat QB n° 111 AD 443
- Marquage CE

### Conditions d'application

Température d'application : +5°C à +30°C.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

### Préparation des supports

- Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.
- Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage).
- Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage.
- Décaper soigneusement toutes les taches.
- Appliquer, en fonction du support, le SPEC ou le SEL.
- Une bonne planéité du support est recommandée. Si nécessaire, le produit peut servir pour des rattrapages minces ponctuels [4 mm]. Dans ce cas, attendre le séchage complet pour procéder au collage.

### • Sur ancien carrelage :

Éliminer les éléments non adhérents et reboucher avec un mortier de réparation.  
Laver à la lessive sodée, rincer et laisser sécher.  
Poncer et dépoussiérer si le carrelage reste gras.

### • Sur ancienne peinture :

Vérifier la non-sensibilité à la détrempe à l'eau et l'adhérence (test du quadrillage décrit dans la norme NF P 84-401).  
Laver à la lessive sodée, rincer et laisser sécher.  
Dépolir et dépoussiérer soigneusement.

### Préparation du produit

Brasser à fond de seau.

### Application

| DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C          |              |
|--|--------------|
| Temps ouvert                             | 30 min       |
| Délai d'ajustabilité                     | 30 min       |
| Délai avant jointoiment à base de ciment | 24 h         |
| Délai avant durcissement complet         | 8 à 15 jours |

- Étaler la colle sur le support avec une lisseuse puis répartir et régler l'épaisseur avec un peigne cranté adapté au format des carreaux.
- Procéder par double encollage en enduisant l'envers des carreaux avec une spatule non dentée dans les cas suivants :

| SUPPORT       | FORMAT DES CARREAUX   |
|---------------|-----------------------|
| Mur intérieur | > 500 cm <sup>2</sup> |

- Appliquer le carrelage dans la limite du temps ouvert et exercer une pression suffisante pour assurer le bon transfert de la colle.
- Éliminer tout excès de colle qui pourrait remonter dans les joints.
- Ménager un vide périphérique autour de toutes les zones carrelées. Le lendemain le remplir avec un mastic élastomère.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.