



Siniat

COUPLAGES

by etex

PRÄ%GYMAX R4,40 Hydro BA13+140

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÄ%GYDRO BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphit® à laitifi® certifié ACERMI. Résistance thermique R4,40 m².K/W. Disponible de 40 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.



AVANTAGES

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R-filter

APPLICATION

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés (EB, EB+, EB+c)
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	4,4m².K/W
Certifications	ACERMI,A+
Classe de perméance	P2
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	épaisseur	Type d'isolant	épaisseur d'isolant	Conductivité thermique (10°C)
MAX R4,40 HYD13+140 120*250x7	100018	250cm	120cm	153mm	Polystyrene	140mm	0.032W/m K
MAX R4,40 HYD13+140 120*260x7	100022	260cm	120cm	153mm	Polystyrene	140mm	0.032W/m K
MAX R4,40 HYD13+140 120*270x7	100663	270cm	120cm	153mm	Polystyrene	140mm	0.032W/m K
MAX R4,40 HYD13+140 120*300x7	110219	300cm	120cm	153mm	Polystyrene	140mm	0.032W/m K

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de règles commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

16/06/2025