

## FICHE PRODUIT

# ÔDEMUR® GAMME PLAT 270



### INFORMATION PRODUIT

ÔDEMUR® est une couvertine en aluminium extrudé thermolaquée.

La couvertine se clippe sur les pattes de fixations prévues à cet effet.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- fabrication par extrusion
- conception française
- légèreté
- barre revêtue d'un film
- résistance aux variations de températures
- aucune déformation
- pose de rambarde

### DOMAINE D'APPLICATION

ÔDEMUR® GAMME PLAT 270 s'applique sur un parpaing de 20 avec une arrase propre.

Il faut compter 4 fixations / barre.

### GARANTIES / LABELS

LAQUAGE : nos garanties sont de 10 ans sur l'accroche de laque

COULEUR : la tenue dans le temps, la performance de coloration et l'uniformité du vieillissement de la coloration est de 5ans.

Le label «QUALICOAT SEASIDE» est un traitement de surface adapté aux sites en bord de mer (produit installé à plus de 5 mètres des côtes)

### DESCRIPTION PRODUIT

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| matière               | aluminium A6060 T5                      |
| épaisseur             | 3 mm                                    |
| longueur barre        | 3100 mm                                 |
| largeur barre         | 270 mm                                  |
| hauteur retombée      | 40 mm                                   |
| poids barre           | 11 kg                                   |
| finitions             | mat / brillant                          |
| aspect                | lisse / structuré                       |
| coloris RAL standards | autres coloris et finitions sur demande |

### CONDITIONNEMENT

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| palette         | palette de 20 barres de 3100mm |
| emballage barre | barre revêtue d'un film        |

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| dilatation de la barre | la barre dilate de 1mm par mètre                                         |
| coupe                  | disque aluminium<br>disqueuse au maximum du compte tour                  |
| clippage               | ne pas fixer la couvertine parallèle aux pattes de fixation (tout droit) |

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Ne pas fixer la couverture parallèle aux pattes de fixation (tout droit).

Positionner vos mains sur la 1ère patte et basculer la couverture vers soi, puis presser FORT et NET le côté opposé.

Clipper les pattes une à une en avançant. Renouveler ce geste.

Si la couverture est située entre deux piliers, insérer une éclisse en laissant un joint de dilation de 5mm maximum.

### POSE DE RAMBARDE OU CLAUSTRAS

En cas de rambarde ou claustra, percer les couvertures à l'aide d'un foret aluminium. Puis avec un foret béton, percer l'arase du mur. Fixer les poteaux avec des gougeons d'encrage. La couverture ÔDEMUR® résiste à une pression de 500kg avant sa déformation. Insérer un joint autour de la tête de vis. Si besoin, utiliser une bande bitumineuse en dessous de la platine du poteau.

### CONTRE INDICATIONS

Si la couverture est positionnée en acrotère, respecter une pente de 5%. La couverture ÔDEMUR® ne répond pas aux normes demandées du CSTB concernant le toit terrasse.

## ENTRETIEN

De manière générale, il est recommandé de faire un essai systématiquement sur une zone cachée avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits utilisés.

Les produits suivants sont à proscrire pour le nettoyage des produits laqués ÔDEMUR® :

- les acides : acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique etc
- les bases : lessive de soude, javel, ammoniacale, etc
- les oxydants : eau oxygénée etc
- les solvants organiques : acétones, dissolvants, alcools, essences, white spirit, produits anti graffiti, crèmes à récurer, etc

Aluminium thermolaqué

La couche de peinture est constituée d'une poudre (cuite au four) et de pigments donnant la coloration. Cette couche est sensible à l'action de nombreux solvants (en particulier l'acétone et le trichloréthylène) mais résiste particulièrement bien aux produits acides ou alcalins courants, sauf à l'acide nitrique. Pour éviter de rayer ou d'endommager la couche de laque, l'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

### ENTRETIEN RÉGULIER

L'entretien courant des couvertures ÔDEMUR® consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire.

Ne pas employer de produit abrasif.

## LIMITATIONS

Sont exclus de la garantie :

- les anomalies portant sur moins de 5% de la surface traitée,
- les anomalies survenant sur des produits installés à moins de 5 mètres d'une côte, d'un site industriel ou autre environnement susceptible de provoquer des émissions agressives (classe E19 selon la norme NF P24-351) de nature à endommager les surfaces des profilés, sauf validation préalable (étude spéciale),
- les anomalies résultant d'un défaut d'entretien selon nos précautions,
- les anomalies résultant d'un défaut de pose selon nos précautions,
- les anomalies résultant du ruissellement d'eau ou d'autres produits chargés en composants agressifs ou alcalins,
- d'une façon générale les dommages résultant de l'application ou du contact avec des produits chimiques non compatibles avec l'aluminium thermolaqué, et le NORYL thermolaqué, répertoriés sur le site internet de l'ADAL.