




Siniat

PROFILÉS

by etex

Rail PRÄ%GYMÄ%TAL contre-cloison 28

Rail PRÄ%GYMÄ%TAL contre-cloison, profilÄ© mÄ©tallique dissymÄ©trique en U, galvanisation Z275. DestinÄ© au maintien des fourrures au sol et au plafond pour constituer l'ossature d'une cloison. Le rail PRÄ%GYMÄ%TAL contre-cloison est de largeur 21 mm et d'Ä©paisseur 0,54 mm



AVANTAGES

- RevÄ©tement anticorrosion
- Haute rigiditÄ©
- FacilitÄ© de montage

APPLICATION

RÄ©alisation de cloisons, contre-cloisons et de plafonds en neuf ou rÄ©novation dans :

- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EA : locaux secs (chambre, sÄ©jour, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffÄ©)
- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EB+P : locaux humides Ä© usages privatifs. (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffÄ©, garage)
- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EB+C : locaux humides Ä© usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douche individuelle Ä© usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)
- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EC : locaux trÄ©s humides Ä© ambiance non-agressive hors plafonds (piscine privÄ©e couverte, douches collectives, centre aquatique, cuisine collective).

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÄ©action au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 275
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Ä©paisseur	Poids au ML
RAIL C.CLOISON 28 L 3m PALx30paq	102975	300cm	2.1cm	0.54mm	0.259kg/m

La mise en oeuvre doit Ä©tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÄ©me sont donnÄ©es Ä© titre indicatif, contacter le service technique pour vÄ©rification. Toute modification de rÄ©fÄ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÄ©es et dÄ©gage Siniat de toute responsabilitÄ©.

18/06/2025