

**DURABILITÉ
EXCEPTIONNELLE
SUR TOUTES LES
ESSENCES DE BOIS**

**IDEALE RÉNOVATION
sur anciennes lasures,
peintures**

Excellente applicabilité

**CONJUGUE
PERFORMANCE
ET ÉCOLOGIE**

F.D.E.S exclusive⁽¹⁾

Teintes RAL



Sans odeur

**ÉCOLABEL EUROPÉEN
Pour l'utilisation en
extérieur**



EU Ecolabel: FR/044/011

**Extérieur
Intérieur**



Peinture Tous Bois Environnement



DESTINATION ET PRÉSENTATION

La PEINTURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT BLANCHON est destinée à la protection et à l'embellissement des boiseries intérieures et extérieures. Son film très souple, microporeux et hydrofuge apporte une très haute résistance aux UV et aux intempéries. Elle est parfaitement adaptée aux climats extrêmes.

La formulation unique de la PEINTURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT garantit une adhérence directe, sans sous couche, sur toutes les essences de bois : pin, douglas, mélèze, red cedar, bois exotiques.

- Applicabilité parfaite : ne coule pas, ne corde pas et apporte un beau tendu.
- Haut pouvoir garnissant et opacifiant obtenu en 2 ou 3 couches.
- 6 teintes RAL les plus courantes de la construction et de la rénovation : blanc RAL 9016, ivoire clair RAL 1015, gris clair RAL 7035, gris anthracite RAL 7016, rouge basque RAL 3004, brun sépia RAL 8014.

⁽¹⁾La déclaration environnementale de la Peinture Environnement a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur notre site www.blanchon.com.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® MU BLANCHON. Sur bois contaminés, gratter, nettoyer puis traiter le bois avec un produit de traitement adapté.
- Les bois doivent être sains, propres et secs, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres corps gras.
- Bois neufs : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores. Si besoin, dégraisser les bois exotiques ou résineux avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou de l'acétone. Pour les teintes claires sur bois tanniques (chêne, châtaignier, red cedar...) appliquer au préalable 1 couche de XYLOPRIM® BOIS TANNIQUES BLANCHON.
- Arrondir légèrement les angles vifs des menuiseries, pour obtenir un enrobage parfait du bois par la peinture.
- Bois anciens : enlever les anciennes finitions avec les Décapants Bâtiment 10' BLANCHON LIQUIDE OU GÉLIFIÉ, poncer avec un abrasif grain 80 et dépeussier.
- Bois déjà peints ou lasurés : s'assurer d'un support sain et homogène. Égrener soigneusement sans polir (grain 100) toute la surface et dépeussier. Si la peinture ou la lasure à rénover est dégradée, poncer ou décaper pour revenir au bois brut.
- Dans tous les cas, dépeussier soigneusement les surfaces avant l'application.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien mélanger avant emploi. Ne pas diluer. Ne pas appliquer en-dessous de 12°C.
- Application à la brosse ou au pinceau en couches «bien garnies» dans le sens des fibres du bois : la peinture se tend rapidement. Au pistolet, diluer avec 10% d'eau et appliquer une couche supplémentaire. Dans tous les cas, poncer légèrement la première couche (abrasif fin) pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un bel aspect. Proscrire l'utilisation de laine d'acier..

En extérieur :

- Bois neufs : appliquer 2 à 3 couches au rendement préconisé de PEINTURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT en fonction de la teinte.
- Rénovation usuelle (entretien sur bois peints sains) : 1 couche rénove les anciennes peintures, lasures (égrenage et dépeussierage préalable). 2 couches sont parfois nécessaires pour un excellent résultat.
- Rénovation tardive (rénovation sur bois peints craquelés ou écaillés) : appliquer 2 à 3 couches de PEINTURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT après remise à nu.

En intérieur :

- Appliquer 1 couche bien garnie de PEINTURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT avec un rendement de 12m²/L/couche.

Blanchon

Peinture Tous Bois Environnement

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage "sec au toucher" : 30 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 2 heures dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 36 à 48 h dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 10 à 12 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| DESTINATION | PEINTURE TOUS BOIS MICROPOREUSE TRES LONGUE DURÉE |
| TYPE DE RÉSINES | Polyuréthanes-acryliques en phase aqueuse |
| CLASSIFICATION AFNOR | Famille 1, classe 7b2 |
| DENSITÉ | 1,26 (à 20°C, selon NF T 30020) |
| VISCOSITÉ | 2000 centipoises (BROOKFIELD, Tige 5, Vitesse 100 trs/min. à 20°C) |
| INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com) |
| PRÉSENTATION | Produit monocomposant, prêt à l'emploi |
| CONSISTANCE | Onctueuse, pour le meilleur confort d'application |
| PIGMENTATION | Teintes : pigments exempts de métaux lourds |
| SÉCHAGE HORS POUSSIÈRES | 30 minutes environ à 20°C |
| PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ | 2 heures, dans des conditions normales d'utilisation |

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le Décembre.2018

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} rue
69800 - SAINT PRIEST
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com