

**DÖRKEN GmbH & Co. KG**

## Fiche technique DELTA®-DPC

### Description:

Bande d'arase souple permettant la protection à long terme des murs contre l'humidité ascendante.  
Répondent aux exigences des normes NF-DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments » et NF-DTU 31.2 « Construction de maisons et bâtiments à ossature bois ».

### Matériau:

Polyoléfine noire

### Aspect de surface:

Rugueux, avec quadrillage

### Epaisseur du matériau:

Env. 0,7 mm

### Masse surfacique:

Env. 460 g/m<sup>2</sup>

### Dimensions :

Longueur : 25 m

Largeurs : 20 – 25 – 30 – 35 – 50 cm

### Étanchéité à l'eau :

Colonne d'eau : 4 m, 72 heures

### Comportement au pliage à froid (DIN 16726) :

Pas de ruptures, pas de fissures

### Essai d'étanchéité sous pression hydraulique (DIN 16726) :

Étanche

### Résistance à la rupture :

Sens longitudinal : env. 350 N/5 cm

Sens transversal : env. 250 N/5 cm

### Résistance à la déchirure au clou :

> 120 N

Version 2016

**Doerken protège  
vos valeurs.**

Dörken GmbH & Co.KG  
Wetterstr. 58  
D - 58313 Herdecke  
Tel.: 02330/630-0  
Fax: 63-355  
E-Mail : [bvf@doerken.de](mailto:bvf@doerken.de)  
Internet: [www.doerken.de](http://www.doerken.de)