

**ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO /
TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC**

SANCHIS HOME

SERIE: BLANCO RECT. 30X60

YOUR LIFE | YOUR HOME

| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY | NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST | | BLANCO RECT. 30X60 |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP | EN 14411 | | BIII |
| USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE) | | | Paredes Interiores / Internal Walls |
| TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing) | | | RECTIFICADO / RECTIFIED |
| GL/UGL | | | GL |
| DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE | | | MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm |
| Longitud y anchura / Length and width | ISO-10545-2 | MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 mm | 300,0 x 600,0 : Calibre 0 |
| Espesor / Thickness | ISO-10545-2 | 9,5 mm ± 0,5 mm | 9,5 mm ± 0,5 mm |
| Rectitud de los lados / Straightness of the sides | ISO-10545-2 | ± 1,5 mm | ± 1,0 mm |
| Ortogonalidad / Rectangularity | ISO-10545-2 | ± 2,0 mm | ± 1,2 mm |
| Planaridad / Surface flatness | ISO-10545-2 | CENTRAL: ± 2,0 mm | CENTRAL: ± 1,3 mm |
| | | LATERAL: ± 2,0 mm | LATERAL: ± 1,0 mm |
| | | ALABEO: ± 2,0 mm | ALABEO: ± 1,0 mm |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS | NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST | | BLANCO RECT. 30X60 |
| Absorción de agua / Water absorption | ISO-10545-3 | E > 10% | E > 10% |
| Fuerza de rotura / Breaking strength | ISO-10545-4 | ≥ 600 N | Cumple |
| Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture | ISO-10545-4 | ≥ 12 N/mm ² | Cumple |
| Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock | ISO-10545-9 | Cumple | Cumple |
| Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance | ISO-10545-11 | Cumple | Cumple |
| Resistencia a la helada / Frost resistance | ISO-10545-12 | Cumple | No Cumple |
| Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide | ISO-10545-13 | Valor declarado | LA |
| Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide | ISO-10545-13 | Valor declarado | HA |
| Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite | ISO-10545-14 | mín B | A |
| Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil | ISO-10545-14 | mín 3 | Clase 5 |

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS:

No use agentes limpiadores que contengan Ácido fluorhídrico. No realice limpiezas mecánicas.
Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid. Do not cleaning with machines.

Se recomienda instalar las baldosas con un junta mínima de 1.5mm. Nunca instale los azulejos sin el espesor de junta mínimo recomendado.
It is recommended to place the tiles with a minimum joint of 1,5mm. Never instale tiles without the recommended minimum joint.

Para materiales de gran formato, se recomienda instalarlos con mortero que contenga aditivos poliméricos usando la técnica del doble encolado.
Large format materials it is recommended to install them with mortar containing polymeric additives using the double gluing technique.

Ante cualquier duda sobre la instalación de los azulejos le recomendamos consultar primero con el fabricante.
If you have questions about the installation of the tiles we recommend you contact the manufacturer.