

- ENDUIT MONOCOUCHE LOURD  
GRAIN TRÈS FIN



### LES + PRODUIT

- ▶ Réactif et résistant
- ▶ Finitions fines : gratté, taloché, lissé truelle
- ▶ Convient en parois enterrées

### DOSAGE EN EAU

- ▶ 3,5 à 4,5 litres par sac de 25 Kg

### CONSUMMATION

- ▶ 1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NF EN 998-1
- ▶ NF DTU 26.1

### CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Palette de 48 sacs (1,2 t)

### CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

### GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min + prix appel

### DOCUMENTATION TECHNIQUE - Février 2021

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

# PAREXLANKO

# MONODÉCOR TL



### DESCRIPTION

- Enduit monocouche lourd OC3 d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonnerie ou béton.
- Finitions : taloché, lissé truelle et gratté.
- Teinté dans la masse.

### DOMAINE D'APPLICATION

#### ■ SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries de blocs béton (Rt3) conformes au NF DTU 20.1
- Murs de béton banché (conformes au NF DTU 23.1)
- Corps d'enduit conformes au NF DTU 26.1
- Sous-enduits :
  - TRADIREX (4)
  - PARMUREX
  - PARMUREX SANS POUSSIÈRE

#### ■ LIMITES D'EMPLOI

- Ce produit ne peut être utilisé sur :
  - Supports exposés horizontaux et inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale.

### CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ciment, chaux, sables, pigments minéraux et adjuvants spécifiques
- **Granulométrie** : 0-1,6 mm

### PERFORMANCES

- **Type** : OC3
- **Résistance à la compression** : CS III
- **Absorption d'eau par capillarité** : Wc2
- **Réaction au feu** : A1
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** :  $\mu \leq 25^{**}$
- **Valeur Sd**  $\leq 0,25$  m (pour une épaisseur de 10 mm)

### MISE EN ŒUVRE

#### ■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

Consulter « Préparation des supports avant application des enduits » page 24.

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes les traces de plâtre, de peinture...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences du NF DTU 26.1.

#### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : 3,5 à 4,5 litres par sac de 25 Kg
- **Temps de mélange machine** : 5 min
- **Temps de mélange bétonnière** : 5 min
- **Pour la finition talochée et lissé truelle** :
  - L'ajout d'adjuvant **MONACCEL PLUS** ou tout autre accélérateur est interdit
  - L'ajout d'adjuvant **FIXOPIERRE** est autorisé uniquement dans la 1<sup>ère</sup> passe

#### ■ MATÉRIEL

##### Machine à projeter

- **Pression pompe** : 8 - 10 bars (eau)
- Respecter le volume de remplissage de la machine.

##### Bétonnière

##### Pot de projection

- Compresseur de capacité mini 60 m<sup>3</sup>/h
- Pression air de 4 à 6 bars

#### ■ APPLICATION DU PRODUIT

Consulter « Application des enduits monocouches » pages 24-27.

- La finition talochée peut présenter des variations d'aspects (état de surface et nuancement de teintes) et entraîner un faïencage de surface de l'enduit sans conséquence sur sa durabilité. Les teintes soutenues sont plus sensibles à ces phénomènes.
- Les finitions, talochée et lissé truelle, sont interdites sur corps d'enduit **TRADIREX**

### CONSUMMATION

- 1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

\* Voir la Fiche Technique du produit. \*\* Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau de l'enduit.

(1) Les finitions talochées et lissées truelles sont interdites sur le corps d'enduit **TRADIREX**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- L'emploi et la mise en œuvre de **MONODÉCOR TL** relèvent des dispositions du NF DTU 26.1 et de la présente Fiche Technique.
- En présence de lots de fabrication de dates différentes, il est nécessaire de mixer les lots pour éviter les éventuels nuancements.
- Avant application, humidifier le support.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues.
- Sur les façades exposées au rayonnement solaire et/ou ventées, prendre des dispositions particulières (protection, humidification, ...).
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements adaptés et lunettes de protection.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.