


eurotoit® montagne

Eurotoit® Montagne est un panneau d'isolation thermique en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR). Le panneau est recouvert d'un parement multicouche étanche à la diffusion de gaz sur ses 2 faces.

Application(s)

Isolation thermique pour toitures pentées, fixée sur la structure même du toit (Sarking).

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Norme
Dimensions				
Longueur	1200 (1180 utile)	mm		
Largeur	1000 (980 utile)	mm		
Épaisseur	30 - 200	mm	T2	EN 823
Masse volumique de la mousse	± 30	kg/m³		
Apparence				
Parement	Parement multicouche étanche à la diffusion de gaz sur les 2 faces avec traitement spécifique pour réduire le glissement et l'éblouissement.*			
Finition des bords	Rainurée bouvetée sur les quatre côtés.			

(*) en comparaison du produit Eurotoit.

Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
Conductivité thermique (valeur déclarée)				
Toutes épaisseurs	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclasse	F	

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation
1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com
2026.02.20

recticel

IY9QBNYIUL84 260220

eurotoit® montagne

Valeurs thermiques

Epaisseur (mm)	Valeur λ_D (W/mK)	Valeur RD (m²K/W)
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
80	0.022	3.60
88	0.022	4.00
100	0.022	4.50
103	0.022	4.65
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
123	0.022	5.55
132	0.022	6.00
140	0.022	6.35
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25
163	0.022	7.40
180	0.022	8.15
200	0.022	9.05

Normes et certificats

Normes	
Norme de produit	EN 13165:2012 + A2:2016
Management de la qualité	ISO 9001:2015
Management de l'environnement	ISO 14001:2015
Certificats	
ACERMI	04/003/345
COV	A+

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation
1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com
2026.02.20

recticel

IY9QBNYIUL84 260220

eurotoit® montagne

Autre / Divers	
Usine	
Bourges	ZAC du Parc de la Voie Romaine, 1 Rue Ferdinand de Lesseps, 18000 Bourges
Stockage/manutention	Stocker au sec et protéger de la lumière directe du soleil.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation
1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com
2026.02.20

recticel