

STRATEC II S

STRATEC II S est un écran de sous-toiture synthétique polyvalent de type HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) doté d'une résistance élevée à la déchirure. Il peut se poser, soit de manière traditionnelle, soit sur support continu, et ses caractéristiques lui permettent une pose au contact de l'isolant.

STRATEC II S dispose d'une double bande adhésive intégrée permettant la jonction continue des recouvrements longitudinaux des lés.

STRATEC II S est certifié  « Ecrans souples de Sous-Toiture » n° 20-010.

STRATEC II S peut également être employé en tant qu'écran pare-pluie.

Domaine d'emploi

STRATEC II S est destiné, conformément à la norme NF DTU 40.29 « Mise en œuvre des écrans souples de sous-toiture » et comme prévu par les normes NF DTU de la série 40.1 et 40.2, à assurer la protection des toitures en éléments discontinus (entraxe maximal de 60 cm) contre les risques de pénétration de neige poudreuse, de poussière, de suie, de pollen. La tempête de 1999 a démontré l'utilité d'un écran de sous-toiture qui limite l'effet de contre pression et par la même l'envol des tuiles.

La pose du **STRATEC II S** apporte une contribution à la mise hors d'eau provisoire qui ne doit pas excéder 8 jours. Sa haute perméabilité à la vapeur d'eau évite la formation de condensation sur sa sous-face et protège les éléments de la structure porteuse. Sa sous-face blanche confère aux combles perdus une belle luminosité.

STRATEC II S convient comme pare-pluie posé derrière un bardage à joints fermés sur support continu ou discontinu dans la construction des maisons à ossature bois conformément aux normes NF DTU 31.2 – Constructions de maisons et bâtiments à ossature en bois, NF DTU 31.4 – Façades à ossature bois et NF DTU 41.2 – Revêtements extérieurs en bois.

La durée d'exposition maximale aux intempéries de **STRATEC II S** avant la mise en œuvre du revêtement extérieur de façade est de 3 mois.

Constituants

	STRATEC II S
Masse surfacique	160 ± 10 g/m ²
Epaisseur nominale	0,70 mm
Face supérieure	Film non-tissé polypropylène
Membrane intermédiaire	Membrane polypropylène respirante
Face inférieure	Film non-tissé polypropylène

Conditionnement

	STRATEC II S
Dimensions du rouleau : - Longueur - Largeur	≥ 50 m 1,50 m ± 0,005 m
Poids du rouleau	13 kg environ
Couleur	Surface gris antidérapante Sous-face blanc
Marquage	Chaque rouleau est étiqueté conformément aux dispositions du marquage CE
Conditionnement	36 rouleaux par palette
Stockage	Sur un support plan à l'abri des intempéries et des variations importantes de températures

Caractéristiques - Marquage CE

STRATEC II S est un écran de sous-toiture conforme à la norme EN 13859-1. Il peut être utilisé en tant que pare-pluie conformément à la norme EN 13859-2.

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	
Propriétés en traction Résistance en traction - Longitudinale - Transversale Allongement - Longitudinale - Transversale	350 ± 60 N/50 mm 210 [-10 ; +60] N/50 mm 100 ± 60 % 125 ± 75 %	
Résistance à la déchirure au clou - Longitudinale - Transversale	190 ± 40 N 225 ± 65 N	
Souplesse basse température (pliability)	-40°C	
Comportement au vieillissement artificiel, 1 000 h aux UV + 90 j à 70°C, concernant : la résistance à la pénétration de l'eau la résistance en traction - Longitudinale - Transversale l'allongement à la traction - Longitudinale - Transversale	W1 310 ± 75 N/50 mm 180 ± 40 N/50 mm 45 ± 15 % 60 ± 25 %	
Propriété de transmission de vapeur d'eau (Sd)	0,020 [-0,005;+0,02] m	EN 13859-2:2010

Caractéristiques complémentaires	Performances	Référentiel
Stabilité dimensionnelle	± 1,5 %	EN 1107-2
Résistance à la pénétration de l'air à 50 Pa	0,05 m³/(m².h)	EN 12114

Caractéristiques (hors marquage CE)

Résistance au pelage de l'adhésif (pour un recouvrement > 50 %)	60 N/50 mm	EN 12316
Classement EST	E1 Sd1 TR2	Certificat QB n° 20-010

Mise en œuvre

Conditions d'utilisation en tant qu'écran de sous toiture

STRATEC II S est posé conformément aux dispositions de la norme NF DTU 40.29 :

- **Pose tendue sur support discontinu avec ou sans lame d'air en sous-face de l'écran.** L'entraxe des chevrons ou fermettes est au maximum de 60 cm. La haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV) du **STRATEC II S** autorise une pose directement au contact de l'isolant.

Nota : Les Documents Techniques d'Application des procédés d'isolation thermique des rampants de combles aménagés imposent la mise en œuvre d'un écran de sous-toiture HPV (S_{d1}) posé au contact de l'isolant. Un pare-vapeur indépendant et continu doit compléter cette isolation côté intérieur.

- **Pose sur support continu ventilé en sous-face (volige, panneau dérivé du bois,...) ou sur complexe isolant de type panneau sandwich de couverture ou panneau sarking.**

Une fixation provisoire de **STRATEC II S** sur le support est réalisée lors du positionnement des lés parallèlement à l'égout.

Le recouvrement des lés longitudinaux est de 10 cm pour les pentes > 30 % et 20 cm pour les pentes ≤ 30 %. La double bande adhésive intégrée permet d'assurer une continuité du calfeutrement à l'eau et à l'air de la jonction longitudinale.

La jonction transversale des abouts de lés est réalisée au droit d'un support avec un recouvrement de 10 cm.

La fixation définitive de **STRATEC II S** intervient lors de la pose des contrelattes.

Conditions d'utilisation en tant que pare-pluie

STRATEC II S est posé suivant les préconisations des normes NF DTU 31.2 (Construction de maisons et bâtiments à ossatures en bois), NF DTU 31.4 (Façades à ossature bois) et NF DTU 41.2 (Revêtements extérieurs en bois).

La fixation provisoire du **STRATEC II S** est réalisée par des pointes ou des agrafes, **STRATEC II S** étant ensuite maintenu par des tasseaux eux-mêmes fixés dans les montants de l'ossature.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

STRATEC II S n'est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour des informations complémentaires.

Système de Management intégré QSE :

STRATEC II S est fabriqué et contrôlé sous un système de management intégré **Qualité (ISO 9001)**.