

ULTRABOND ECO 530

Colle pour linoléum à prise initiale rapide et élevée



DOMAINE D'APPLICATION

Colle à effet filant, en dispersion aqueuse, à prise très rapide aussi frais, pour le linoléum en lés et en dalles jusqu'à 4 mm d'épaisseur, pour les sous-couches en linoléum/liège et en liège avant recouvrement par linoléum, sur tous les types de support en intérieur isolés des remontées d'humidité.

Convient aux:

- bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels soumis aux trafics et charges normales et intenses (hôpitaux, centres commerciaux, aéroports, bureaux, etc.);
- contraintes provenant des sièges à roulettes selon la norme EN 12529;
- systèmes de chauffage au sol;
- pose de revêtements muraux souples.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ultrabond Eco 530 est un adhésif monocouche à base de polymère synthétique, en dispersion aqueuse, facile à appliquer sous forme de pâte beige clair prête à l'usage.

Propriétés du produit:

- très facile à appliquer;
- tack initial élevé dans le frais;
- développement rapide de la prise;
- effet filant rapide;
- adapté pour les sièges à roulettes conformément à la norme EN 12529;
- ininflammable;
- EMICODE EC1 Plus (à très faible émission);
- Blauer Engel DE-UZ 113.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Poser aux températures prescrites dans des conditions normales (entre +15°C et +35°C).
- Ne pas utiliser sur des supports sujets à d'éventuelles remontées d'humidité.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les supports doivent être secs, absorbants, propres, plans, solides, mécaniquement résistants sans fissure, exempts de toute trace de poussière, de peinture, de cire, d'huile, de rouille, de plâtre, de particules mal adhérentes et d'autres matériaux pouvant nuire à l'adhérence.

Le niveau d'humidité résiduelle maximale doit correspondre au pourcentage prescrit par les normes nationales en vigueur à respecter impérativement. Il est essentiel de s'assurer qu'il n'y a pas de remontée d'humidité.

Les chapes flottantes sur béton léger ou isolant et les dallages posés directement sur sol doivent être isolés après la mise en œuvre d'un pare-vapeur pour prévenir des remontées d'humidité.

Pour réparer les fissures du support, consolider les chapes, réaliser des chapes à séchage rapide et ragréer les supports irréguliers, il est recommandé de se référer au chapitre correspondant de notre catalogue ou de contacter le service d'assistance technique de MAPEI.

Application de l'adhésif

Ultrabond Eco 530 est prêt à l'emploi et ne demande aucune préparation. Bien mélanger l'adhésif dans le bidon avant emploi.

Appliquer la quantité d'adhésif nécessaire sur le support à l'aide d'une spatule dentée adaptée.

Pose du revêtement

Suivre les directives du fabricant en ce qui concerne les techniques de pose.

Respecter le temps de gommage (0 à 10 minutes) selon la quantité à appliquer, les conditions climatiques, le degré d'absorption du support et le type de revêtement. Ne pas dépasser le temps ouvert (15-20 minutes) et assurer un bon transfert sur l'envers du revêtement.

Effectuer la pose dans le lit de colle encore frais en écrasant les sillons de colle.

Éviter la formation de bulles d'air en marouflant soigneusement le revêtement de sol afin d'assurer une bonne adhérence sur l'envers. Éviter de trop appuyer sur les joints.

Quelques minutes après la pose du revêtement de sol, il est toujours nécessaire de passer soigneusement le rouleau.

Remarque: le temps de gommage et le temps ouvert dépendent de la température, de l'humidité relative et du degré d'absorption du support. Plus la température est élevée et le degré d'humidité bas, plus ces délais sont courts et plus la température est basse, le degré d'humidité élevé et les supports peu absorbants, plus ces délais sont longs.

Nettoyage

Les traces d'**Ultrabond Eco 530** encore fraîches peuvent être nettoyées à l'eau. Une fois sèches, elles peuvent être enlevées à l'aide de **Pulicol 2000**.

CONSOMMATION

La consommation varie selon l'absorption du support, l'envers du revêtement et la spatule utilisée, de 0,30 à 0,45 kg/m² (TKB B1, B2 ou MAPEI n° 2).

CONDITIONNEMENT

Ultrabond Eco 530 est disponible en bidons de 16 kg.

STOCKAGE

Dans des conditions normales, au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé non entamé. Craint le gel.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com

Conserver hors de la portée des enfants. Veiller à une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser le produit pénétrer les égouts et les cours d'eau. Ne pas immerger l'infiltration du produit dans le souterrain/sol. Seuls les contenants correctement vidés pourront être recyclés. Les résidus de produit secs peuvent être éliminés comme de simples déchets domestiques.

Le produit contient BIT et CIT/MIT (3:1). Pour toute information complémentaire en cas de réactions allergiques et pour la Fiche de Données Techniques, veuillez contacter le numéro suivant:

- en Belgique: +32 4 239 70 70
- en France: +33 (0) 5.61.32.73.05
- en Suisse: +41 26 915 90 00

Le produit contient: de l'eau, des liants, des charges minérales, des adjuvants, des conservateurs (Vdl-RL 01/juin 2018).
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance:

pâte crémeuse



Couleur:	beige clair
Masse volumique (g/cm ³):	1,30
pH:	8
· EMI CODE: · Blauer Engel:	· EC1 Plus - à très faible émission · DE-UZ 113 Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité

DONNÉES D'APPLICATION (à +23°C et 50% H.R.)

Température d'application:	de +15°C à +35°C
Temps d'attente:	0 à 10 minutes
Temps ouvert:	15 à 20 minutes
Ouverture au passage piétonnier léger:	3 à 5 heures
Mise en service:	24 à 48 heures

RÉSISTANCES FINALES

Adhérence par pelage à 90° selon EN 1372 (N/mm): · linoléum :	· conformément à la norme EN 14259
--	------------------------------------

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

6505-06-2020 F(CH-FR-BE)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

