



iNDiFLOOR STRATIFIÉ

Sol stratifié sans sous-couche

Format 1292 x 193 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Revêtement de sol stratifié sans sous-couche à bords chanfreinés sur côtés.

- **Longueur** : 1292 mm
- **Largeur** : 193 mm
- **Épaisseur** : 8 mm
- **Usage commercial** : Classe 32
- **Résistance à l'abrasion** :
- **Système d'assemblage** : CLIC *it!*
- **Panneau support** : HDF
- **Conductivité thermique** selon EN 12524 : 0,12 W/(m*K)
- **Comportement au feu** selon EN 1350-1 : Cfl-S1



Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Chêne Toscolano clair



Chêne Loja naturel



Chêne Toscolano blanc



Chêne Loja marron



Chêne Toscolano nature



Chêne Loja gris



Chêne Loja clair



Chêne Elva Gris



13/12/2021



iNDiFLOOR STRATIFIÉ

Sol stratifié sans sous-couche

Format 1292 x 193 mm

Spécification EN 13329

Classe d'utilisation	32
Garantie domestique	20 ans
Garantie commerciale	5 ans
Résistance à l'abrasion, méthode de test A selon EN 13329 annexe E	AC4 / ≥ 4.000 cycles
Résistance à l'impact, méthode de test « petite/grosse bille » selon EN 13329, annexe H	≥ 12 N ≥ 750 mm
Résistance aux taches EN 438 - 2	groupe 1 + 2 : niveau 5 groupe 3 : niveau 4
Gonflement en épaisseur ISO 24336	≤ 18 %
Poinçonnement statique rémanent ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Effet d'un pied de meuble EN 424 (pied de type 0)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible
Effet d'une chaise à roulettes EN 425	25.000 cycles
Résistance du profil longitudinal / transversal selon ISO 24334	$\geq 1,0$ kN/m / $\geq 2,0$ kN/m
Tolérances dimensionnelles selon ISO 24337	Longueur $\pm 0,5$ mm Largeur $\pm 0,1$ mm Épaisseur $\pm 0,5$ mm

MISE EN ŒUVRE & ENTRETIEN

Système Clic-it, facile et rapide à installer.

Pour plus d'informations sur la mise en œuvre et sur l'entretien, se référer à la notice de pose et d'entretien disponible sur le site « les indispensables.fr ».



CONDITIONNEMENT

1 Paquet :

- 8 lames
- $1,99$ m²
- 14,54 kg

1 palette

- 60 paquets
- $119,69$ m²
- 872 kg



iNDiFLOOR STRATIFIÉ

Sol stratifié sans sous-couche

Format 1292 x 193 mm

STOCKAGE

La manutention et le stockage du revêtement de sol doivent être réalisés avec soin. Les colis doivent être entreposés sur un sol sec et de niveau, à l'abri des intempéries, dans un bâtiment fermé. Nous recommandons de laisser les produits finis s'acclimater pendant au moins 48 heures avant la pose aux conditions ambiantes de la pièce de destination (température > 18 °C, taux d'humidité relative compris entre 40 et 70 %). En présence de climatisation, ne pas retirer l'emballage et entreposer les produits à plat à une distance d'au moins 50 cm de tout mur. Avant et pendant la pose, les lames de sol doivent être inspectées à la recherche d'éventuels défauts. Les lames endommagées ou celles qui ne sont pas conformes ne doivent pas être posées. Elles doivent être retournées au distributeur afin d'être remplacées.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Le produit possède les labels écologiques Type I, Type II et Type III suivants :

- DEP (Déclaration Environnementale sur les Produits) incluant une évaluation du cycle de vie contrôlée par un organisme indépendant conformément à la norme EN 15804
- Déclaration environnementale fournisseur (Fiche de données relative à l'environnement et à la santé)

INDiFLOOR STRATIFIÉ est constitué à 86 % de matières premières renouvelables. Le bois (notre matière première) capte le CO₂ lors de sa croissance et le retient. Le transport et la transformation entraînent l'émission de CO₂. La différence entre la quantité de CO₂ retenue et la quantité émise représente une empreinte carbone de -6,01 kg de CO₂ par m² de revêtement de sol stratifié.

TEINTE COORDONNÉE ET STRUCTURE DE SURFACE

Des variations de teinte légères pouvant apparaître du fait des propriétés intrinsèques du support, nous recommandons de sélectionner les composants destinés à être posés côte à côte, sur un même sol, au sein d'un même lot de production afin de s'assurer de l'uniformité et de l'homogénéité de la teinte.

COMPATIBILITÉ AVEC CHAUFFAGE AU SOL

INDiFLOOR STRATIFIÉ est compatible avec le chauffage au sol à l'eau chaude et le chauffage au sol électrique. La température de la surface du sol chauffé ne doit pas dépasser 28 °C, et une montée en température trop rapide doit être évitée. La pose sur un système de chauffage de surface à accumulation de nuit est interdite. Notre revêtement peut uniquement être posé sur des systèmes de chauffage électrique de type film chauffant équipés de capteurs et de régulateurs thermiques.

Note sur la validité

Cette fiche de données techniques a été conçue avec le plus grand soin en faisant appel à toute notre expertise. Elle a une visée informative uniquement et ne constitue pas une garantie quant aux propriétés du produit ou à son adéquation à des applications spécifiques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute imprécision, erreur dans les normes ou faute d'impression.

13/12/2021