



Essence à la térébenthine

Nouvelle formule

Propriétés :

L'Essence à la térébenthine Onyx permet de diluer les peintures solvantées et les vernis à l'huile et d'en accélérer le temps de séchage. En utilisation combinée avec l'huile de lin, l'Essence à la térébenthine Onyx permet d'entretenir et de protéger les sols poreux (tomette, ardoise, etc.) ou encore les bois bruts.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique, solvantée
- Densité relative (20°C) : 0,827 +/- 0,010
- Point d'éclair (°C) : environ 39

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C100501121N	3183940321248	12x1L	66 cartons
C10050503N	3183940521273	3x5L	48 cartons

Mode d'emploi :

Pour diluer et diminuer le temps de séchage des peintures solvantées : diluer la peinture avec l'Essence à la térébenthine Onyx à un dosage maximum de 5%.

Pour entretenir les sols poreux et les bois bruts : mélanger entre 25 et 50% d'Essence à la térébenthine Onyx avec de l'Huile de lin Onyx, ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de Siccatif Onyx par litre. Appliquer jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau avant de lustrer avec un chiffon propre.

Faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.