



FICHE TECHNIQUE

Parquet Chêne

Collection
RENAISSANCE

BOTTICELLI

Chêne vieilli brossé,
traits de scie naturels, huile-cire

SOTIMBER
FLOOR

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Noeuds sains rebouchés, max. 80mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900 x 190 x 15mm
Epaisseur du parement		3,5mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte / 190x1900mm / 6 lames - 2,17m ² Palette / 50 boîtes - 108,50m ²
Poids		3,3kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8mm
Chanfrein		Arrondi 2 côtés
Taux d'humidité		7 à 10%
Traitement de surface		Brossée, traits de scie naturels, huilée cire
Brillance		60°
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Emission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN685		31
Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



100% wood



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ | A | B | C



E1
HCHO



EN 14342
EN 13489



FICHE TECHNIQUE

Parquet Chêne

Collection
RENAISSANCE

DE VINCI

Chêne vieilli, raboté main,
brossé, fumé, huile cire


SO TIMBER
FLOOR

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Noeuds sains rebouchés, max. 80mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900 x 190 x 15mm
Epaisseur du parement		3,5mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte / 190x1900mm / 6 lames - 2,17m ² Palette / 50 boîtes - 108,50m ²
Poids		3,3kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8mm
Chanfrein		Arrondi 4 côtés
Taux d'humidité		7 à 10%
Traitement de surface		Rabotée main, brossée, fumée, huilée cire
Brillance		60°
Pose	DTU 51.11 DTU 51.2	Pose flottante Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Emission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN685		31
Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



100% wood



MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A



E1
HCHO



EN 14342
EN 13489



FICHE TECHNIQUE

Parquet Chêne

Collection
RENAISSANCE

MICHEL-ANGE

Chêne vieilli, fumé,
légèrement brossé, huile naturelle

SOTIMBER
FLOOR

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Noeuds sains rebouchés, max. 80mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900 x 190 x 15mm
Epaisseur du parement		3,5mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte / 190x1900mm / 6 lames - 2,17m ² Palette / 50 boîtes - 108,50m ²
Poids		3,3kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8mm
Chanfrein		Arrondi 4 côtés
Taux d'humidité		7 à 10%
Traitement de surface		Fumée, légèrement brossée, huilée naturelle
Brillance		60°
Pose	DTU 51.11 DTU 51.2	Pose flottante Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Emission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN685		31
Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



100% wood



MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A



E1
HCHO



EN 14342
EN 13489



FICHE TECHNIQUE

Parquet Chêne

Collection
RENAISSANCE

RAPHAËL

Chêne vieilli, raboté main,
brossé, teinté, huile UV

SO TIMBER
FLOOR

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Noeuds sains rebouchés, max. 80mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900 x 190 x 15mm
Epaisseur du parement		3,5mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte / 190x1900mm / 6 lames - 2,17m ² Palette / 50 boîtes - 108,50m ²
Poids		3,3kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8mm
Chanfrein		Arrondi 4 côtés
Taux d'humidité		7 à 10%
Traitement de surface		Rabotée main, brossée, teintée, huilée UV
Brillance		60°
Pose	DTU 51.11	Pose flottante
	DTU 51.2	Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Emission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN685		31
Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



100% wood



MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A



E1
HCHO



EN 14342
EN 13489



FICHE TECHNIQUE

Parquet Chêne

Collection
RENAISSANCE

RUBENS

Chêne vieilli brossé,
brûlé, étuvé, huile UV


SOTIMBER
FLOOR

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Noeuds sains rebouchés, max. 80mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900 x 190 x 15mm
Epaisseur du parement		3,5mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte / 190x1900mm / 6 lames - 2,17m ² Palette / 50 boîtes - 108,50m ²
Poids		3,3kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8mm
Chanfrein		Arrondi 2 côtés
Taux d'humidité		7 à 10%
Traitement de surface		Brossée, brûlée, étuvée, huilée UV
Brillance		60°
Pose	DTU 51.11 DTU 51.2	Pose flottante Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Emission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN685		31
Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



100% wood



CRISSEMS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A



E1
HCHO



EN 14342
EN 13489



FICHE TECHNIQUE

Parquet Chêne

Collection
RENAISSANCE

VÉRONÈSE

Chêne vieilli, raboté main,
brossé, fumé, teinté, huile UV

SOTIMBER
FLOOR

Caractéristiques

Parquet contrecollé 3 plis		Monolame
Essence		Chêne
Choix du bois		Noeuds sains rebouchés, max. 80mm Traces d'aubier possibles Nuances de teintes tolérées
Dimensions	L x l x H	1900 x 190 x 15mm
Epaisseur du parement		3,5mm
Conditionnement		Emballage en carton, cornières en carton recyclé et film PE Boîte / 190x1900mm / 6 lames - 2,17m ² Palette / 50 boîtes - 108,50m ²
Poids		3,3kg/m ²
Couche intermédiaire		Résineux
Couche inférieure		Déroulé de feuillus 1,8mm
Chanfrein		Arrondi 4 côtés
Taux d'humidité		7 à 10%
Traitement de surface		Rabotée main, brossée, fumée, teintée, huilée UV
Brillance		60°
Pose	DTU 51.11 DTU 51.2	Pose flottante Pose collée en plein

Résultat des tests

		Unité	Mesures
Résistance au feu	EN 13 501-1		Dfl-s1
Emission formaldéhyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
Contenu PCP	CEN/TR 14823		≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance thermique	EN 12 664	Coefficient W/(m*K)	0,11
Glissance	CEN/TS 15676	USRV	70
Classe d'usure	EN685		31
Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A



Structure



Système de pose



Pose flottante



Pose collée



Chauffage au sol*



Commercial modéré



Garantie*



100% wood



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ | A | B | C



E1
HCHO



EN 14342
EN 13489