



JOINTS DE COMPTEUR

FICHE PRODUIT

Réf : 800



CARATTERISTICHE:

Densità DIN 3754	1,75 g/cm ³
Max. temperatura di funzionamento:	180° C
Compressibilità ASTM F36	8%
Ritorno elastico ASTM F36	50%
Stress retention DIN 52913	20 N/mm ²
Resistenza alla trazione DIN 52910	7 N/mm ²
Comportamento in immersione ASTM F146 in olio ASTM N.3 5h 150°C	
Aumento spessore	10%
Aumento peso	8%
Comportamento in immersione ASTM B in carburante ASTM N.3 5h 20°C	
Aumento spessore	10%
Aumento peso	8%
Certificazioni per la miscela Fasit 202	TZW – FDA
Misure disponibili	Da ½" a 2 ¾"

MISURE DISPONIBILI 132.B:

ARTICOLO	DN	Diam esterno	Diam interno
132.12	½"	18	11
132.34	¾"	24	16
132.33	1"	33	22
132.114	1" ¼	39	30
132.112	1" ½	44,5	33
132.58	2"	56	44
132.214	2" ¼	61	45
132.160	2" ½	72	56
132.234	2" ¾	78	65

MISURE IN mm.