



SEMIN 99.

ENDUIT DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR

- SANS RÉSINES SYNTHÉTIQUES
- 500 FOIS MOINS DE COV QUE LE SEUIL A+
- BONNE GLISSE ET PEU DE RETRAIT

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour travaux de rebouchage (trous, fissures, saignées) en intérieur sur murs et plafonds.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Béton cellulaire.
- Brique.
- Terre cuite.
- Enduit ciment.
- Enduit plâtre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Ouvrir correctement les fissures.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre.

Soit 2,5 L d'eau par sac de 5 kg.

Plus la quantité d'eau de gâchage est faible, moins le produit fera de retrait.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

Epaisseur d'application : jusqu'à 2 cm par passe.

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 8 à 12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSOMMATION.

1 kg/m²/mm épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de prise : 30 minutes.

Adhérence : conforme à NFT 30 608.

CONDITIONNEMENT.


Sac de 15 kg.

Sachet de 5 kg.

Sachet de 1,5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



SEMIN
1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33
www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

