

DIMENSIONS

collection	SMALL PLANKS	DALLES
Largeur	189 mm	303 mm
Longueur	1251 mm	610 mm
Nombre de lames/dalles par paquet	12 panneaux	15 panneaux
m² par paquet	2,837 m²	2,772 m²
Poids par paquet	18,606 kg	18,19 kg
Densité	ISO 23997	1610±50 kg/m³
Épaisseur totale	ISO 24346	4 mm
Finition	Revêtement PU avancé avec la technologie Scratch Guard & Stain	
Rainure/langnette	Uniclic connection	

GARANTIE D'USINE

Classe d'usage	EN ISO 10874	Classe 33
Nom de produit	EN 16511:2014 + A1:2019	
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: voir l'étiquette de fin sur l'emballage
Garantie	Usage résidentiel	25 ans
	Usage commercial	5 ans - sur demande jusqu'à 15 ans

DONNEES GENERALES

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS QUICK-STEP
Résistance à l'usure	EN 16511:2014 + A1:2019		OK	OK
Résistance aux chocs	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	OK mm
Résistance aux rayures	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Chaises à roulettes	EN 425	25000 cycles	Pas de délaminage, aucune perturbation	≥ 25000 cycles
		Sans sous-couche	/	≥ 25000 cycles
		Sur une sous-couche HEAT	/	≥ 10000 cycles
		Sur une sous-couche COMFORT	/	≥ 10000 cycles
		Sur une sous-couche TRANSIT	/	≥ 10000 cycles
Déplacement de pieds de meuble	EN 424	Pied 0.1 mm / 32 kg		Aucun dégât visible
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1		≤ 0.2 mm	OK
Résistance aux taches	EN 438-2	Acétone - Café - NaOH - H2O2 - Cirage pour Chaussures		niveau 5 Pas de changement
Gonflement	ISO 24336		≤ 18%	Pas de gonflement
Variations dimensionnelles	ISO 23999	6h à 80° C	≤ [0,25]% expansion ≤ 1 mm	OK OK
Classe de réaction au feu	EN 13501-1			BR-s1
Résistance aux UV	ISO 105 B02	Echelle de bleus	Classe > 6	Classe 8
Résistance à la glissance	EN 13893			DS
Chauffage par le sol		Convient à tous les systèmes de chauffage standard DANS les supports en ciment. Application limitée avec des films chauffants ou alternatives. Temp. de contact maxi ≤ 27°C. Voir les instructions d'installation séparée.		

ENVIRONNEMENT & CERTIFICATS

AFSET			A+
Emissions de formaldéhydes	EN 14041:2004 / AC: 2006	Pas d'ajout de formaldéhyde pendant la production	< limite de détection
COVT à 28 jours	ISO 16000 part 9-6	Exigence AgBB après 28 jours <1000 µg / m³	< 20 µg/m³
Contenu	Métaux lourds plomb / cadmium		NON présent
SUBSTANCES DANGEREUSES	Substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques classe 1A et 1B (liste de candidats)		NON présent
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Conforme
Plastifiant	Plastifiant sans ortho-phthalate		
Contenu recyclé	Seulement le matériau recyclé INTERNE utilisé		

