

Baunit SilikonTop

Enduit à résine silicone

■ GÉNÉRALITÉS



Avantages produit

- Perméable et hydrofuge
- Élastique
- Résistant aux intempéries
- Résistance au vieillissement



Produit

Revêtement plastique épais (RPE) à base de résine siloxane, prêt à l'emploi et en phase aqueuse (enduit de finition). Enduit à talocher à structure grattée ou ribbée pour l'extérieur. Applicable à la main ou mécanisable. Composant des systèmes d'isolation thermique extérieure Baunit StarSystem, Baunit ProSystem et Baunit PowerSystem. Conforme à l'ETAG 004.

Composition

Liants à base de résine siloxane et organique, agents de charge minéraux (dont carbonate de calcium), pigments colorés, additifs, eau.

Domaine d'emploi

Protection et décoration des façades de bâtiments tertiaires et publics, maisons individuelles et immeubles collectifs. Pour les travaux de construction neuf comme de rénovation. Sur des parois planes verticales et horizontales/inclinées lorsque ces dernières ne sont pas exposées à la pluie (loggias, voussures, etc.). Application extérieure uniquement.

Produits associés*

APPLICABLE SUR

- Baunit PremiumPrimer
- Baunit UniPrimer

RECOUVRABLE PAR

- Baunit GranoporColor
- Baunit SilikonColor
- Baunit PuraColor
- Baunit StarColor
- Baunit StyleColor

Supports*

✓ ADMIS

- Béton (Rt2 et Rt3)
- Béton cellulaire (Rt1)
- Maçonneries minérales (Rt2 et Rt3)
- Enduits au ciment ou ciment bâtarde
- Plaques de plâtre cartonnées
- Anciens revêtements à base de liants hydrauliques
- Anciens revêtements plastiques épais et semi-épais (D3)
- Anciennes peintures sur support minéral (D2)
- Ancien carrelage dépoli
- Ancien traitement hydrofuge (D1)

✗ EXCLUS

- Matières plastiques et résines
- Panneau bois
- Surfaces métalliques
- Revêtements bitumineux
- Anciens systèmes d'imperméabilité

*Listes non exhaustives, nous consulter

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances

Identification du produit :	Famille II classe 3 selon NF T 36-005	Masse volumique :	env. 1,8 kg/dm ³
Perméabilité à la vapeur d'eau (V) :	V_1 (> 150 g/m ² .j) selon EN ISO 7783-2	Taille des grains (mm) :	1,5 / 2,0 / 3,0 selon EN 1015-1
Absorption de l'eau (W) :	W_3 (≤ 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}) selon EN 1062-3	Valeur Sd :	0,06 - 0,10 m (pour 2 mm d'épaisseur de couche)
Épaisseur du revêtement (E) :	E_g (> 400 µm) selon EN 1062-1	pH :	env. 8,5
Adhérence :	≥ 0,3 MP selon EN 1542	Classification COV : Directive n° 2004/42/CE	< 40 g/l
Conductivité thermique :	env. 0,70 W/m.K selon EN 1745	Réaction au feu :	A2-s1,d0 selon EN 13501-1
Durabilité : (pour les enduits extérieurs si w > 0,5 kg/(m ² · d0,5))	PND selon EN 13687-3	Teinte :	Baunit Life (couleurs spéciales sur demande)

Consommations

Structure	K 1,5 mm	K 2 mm	K3 mm	R2 mm	R3 mm
Consommation (kg/m ²)	env. 2,5	env. 3,2	env. 4,2	env. 2,8	env. 3,9

BAUNIT SAS

ZI de la Tuilerie – 29 rue de l'Ormeteau – 77500 CHELLES
Tél: 01 76 21 70 21
www.baunit.fr

Fiche Technique produit
12/2018



■ MISE EN ŒUVRE

Etat du support

Le support doit être propre, sec, à l'abri du gel, sans résidu, non hydrofugé, exempt d'efflorescence, stable et non friable. En outre, les supports doivent être plans et ne présenter aucune irrégularité importante en surface. La vérification du support doit s'effectuer selon la norme DTU 20.1, 59.1 et le CPT 3035 du CSTB.

Préparation des supports

- Nettoyage par grattage, brossage, lessivage et/ou nettoyage sous pression les souillures et dépôts superficiels divers.
- Supprimer les pellicules de suintement mécaniquement.
- Traiter toute existence d'efflorescences, de salpêtre, de plâtre, terre, peinture, produit de décoffrage ou toute matière pouvant nuire à l'adhérence de l'enduit et créer une rugosité de surface.
- Consolider les surfaces minérales farineuses ou légèrement sablonneuses. (par exemple **Baumit ReCompact** avec un temps d'attente d'au moins 12 heures).
- Si le support est fortement absorbant (bétons cellulaire), appliquer une couche de **Baumit MultiPrimer** (dilution maximal de 50%).
- Éliminer complètement les parties lâches et creuses ainsi que les peintures s'écaillant et les anciennes couches de peinture à la colle de façon mécanique ou avec un produit de décapage.
- Recouvrir, et éventuellement renforcer à l'aide du treillis en fibre de verre, les surfaces minérales ou présentant des fissures à l'aide d'un enduit de ragréage (par exemple le **Baumit MultiContact MC 55 W**).

En complément aux préparatifs décrits ici, tous les supports doivent recevoir une couche d'impression **Baumit PremiumPrimer** ou **Baumit UniPrimer** (Temps d'attente au moins 24 heures).

■ CONSIGNES & RECOMMANDATIONS

Conditions d'emploi

La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5° C et +35° C pendant l'application et le séchage.

Cependant il est possible d'appliquer à des températures plus basses (+1° C) par l'utilisation de l'accélérateur de prise Baumit SpeedTop. Protéger la façade du rayonnement solaire directe, de la pluie ou du vent fort (p. ex. au moyen d'un filet de protection d'échafaudage). Un taux d'humidité élevé et des températures basses peuvent prolonger sensiblement le temps de séchage et modifier de manière inégale la couleur.

Si besoin, Il est possible d'incorporer un algicide dans le revêtement résine synthétique **Baumit SilikonTop** (un résultat de prévention et de ralentissement est obtenu, il n'est néanmoins pas possible de garantir l'absence d'infestation par des algues).

■ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Classification européenne sur les produits chimiques

Retrouver la classification détaillée sur la Fiche de Données de Sécurité (conforme à l'annexe II du règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) et le règlement (UE) N° 453/2010) sur www.baumit.com.

Stockage

Stockable 12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Garantie de qualité

Contrôles en interne par nos propres laboratoires. Surveillance en externe du processus de production par un organisme certifié.

Conditionnement

Seau de 25 kg, 1 palette = 24 seaux = 600 kg

Matériel

- Taloche en acier inoxydable
- Tyrolienne
- Taloche en matière plastique
- Mélangeur à vitesse lente
- Brosse ou/et rouleau

Nettoyez les outils et les appareils à l'eau immédiatement après utilisation.

Préparation du produit

Mélangez soigneusement le revêtement **Baumit SilikonTop** avec un mélangeur à vitesse lente avant l'application. Diluable avec un maximum de 1% d'eau pour obtenir une bonne consistance de mise en œuvre.

Application

Constitution des couches :

Application à la brosse ou au rouleau une ou deux couches de fond universelle **Baumit PremiumPrimer** ou **Baumit UniPrimer** (recouvrement total et homogène). Respecter un temps de séchage d'au moins 24 h.

1 x revêtement Baumit SilikonTop

L'enduit de finition est **appliqué sur toute la surface à l'aide d'une taloche en acier** ne présentant aucune trace de rouille **ou projeté avec une tyrolienne, réglez en fonction de la taille des grains et resserrez, immédiatement après l'application, avec une taloche en matière plastique.**

Veuillez ne pas mélanger avec d'autres enduits. Appliquez d'une manière régulière et sans interruption.

Lors de l'utilisation de lots différents, ils devront absolument être mélangés avant le début des travaux.

Pour une façade exposée au rayonnement solaire direct ou indirect, le TSR (Taux de Réflexion Solaire) devra être supérieur ou égal à 30.

Précautions d'utilisation

Mesures de sécurité : Respecter les conseils de prudence du produit, protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec un équipement de protection approprié. La manipulation et le stockage du produit devra s'effectuer conformément au présent document et la FDS du produit. Éviter le rejet dans l'environnement, et protéger toute surface qui risque d'être endommagée, le cas échéant, nettoyer la à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge légèrement humide.

Documents de référence

NF DTU 59.1	NF EN 15 824
NF EN 1062-1	NF T 34-722
NF T 36-005	
CPT 3035 du CSTB	ATE et DTA Baumit

Précautions à prendre par les utilisateurs

Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l'utilisation, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, fondées sur nos expériences et correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

BAUMIT SAS

ZI de la Tuilerie – 29 rue de l'Ormeteau – 77500 CHELLES
Tél: 01 76 21 70 21
www.baumit.fr

Fiche Technique produit
12/2018

