

biofib cloison

ISOLANT ACOUSTIQUE

CHANVRE

FICHE TECHNIQUE

ÇA
CHANVRE
TOUT!



biofib
isolation 

ISOLANT ACOUSTIQUE

CHANVRE

Acoustique: 

Hygrothermie: 



DOMAINES D'APPLICATION



CLOISONS DISTRIBUTIVES



CLOISONS SÉPARATIVES*

- ▶ Bilan carbone négatif
- ▶ Performances acoustiques certifiées
- ▶ Souplesse du produit pour une pose facilitée
- ▶ Double application : cloisons distributives et séparatives
- ▶ Produit sain et sans COV
- ▶ Format spécial ERP (900 mm)

Biofib' Cloison est une solution d'isolation acoustique écologique composée de fibres de chanvre. Ce produit souple et léger assure une facilité de manipulation et de pose. Il convient parfaitement pour l'isolation des cloisons séparatives comme des cloisons distributives.

* Hors avis technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	90 % de fibres de chanvre, 10 % liant, (- 10 % / + 5 %)		
Densité (d)	kg / m ³	EN 1602	30
Capacité thermique massique (Cp)	J / kg.K		1800
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (μ)		EN 12086	< 2
Affaiblissement acoustique aérien (Rw (C, Ctr))	dB	EN ISO 717-1	> 45 (-2 ; -5) Cloison 98v/62 > 41 (-3 ; -8) Cloison 72/48
Réaction au feu (Euroclasse)		EN 13501-1	F
Température maxi d'utilisation (T)	°C		120 °C

Panneaux :

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Nb panneaux / paquet	Nb m ² /paquet	Nb m ² /palette	Affaiblissement acoustique dB	ACV dynamique kg CO ₂ eq/UF
45	1200	600	14	10,08	80,64	41 (- 3 ; - 8) Cloison 72/48	- 0,59
60	1200	600	10	7,2	57,60	45 (- 2 ; - 5) Cloison 98/62	- 0,85
45	900	600	14	7,56	60,48	41 (- 3 ; - 8) Cloison 72/48	- 0,59
60	900	600	10	5,4	43,20	45 (- 2 ; - 5) Cloison 98/62	- 0,85

Pour une pose dans les meilleures conditions, il est important de s'assurer que les supports soient SAINS, SECS et SOLIDES.

Camion complet = 22 palettes
Demi camion = 12 palettes

Cette fiche technique vise à informer sur les spécificités du produit en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances et de l'expérience pratique. Elle peut être modifiée à tout moment en cas d'amélioration ou de mise à jour des produits ou procédés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente. Pour toute information complémentaire, notamment sur les garanties, la réglementation ou la mise en œuvre, nous vous invitons à consulter notre service technique ou à visiter www.biofib.com.

