

Fiche technique

# DELTA-XX PLUS® HEAVY

Écran de sous-toiture multi-couches HPV très robuste et à longévité élevée. Avec deux bords autocollants intégrés.

**NOUVEAU à partir du 01.01.2023!**



Caractéristiques	Méthode	Valeur
<b>Description</b>		
<b>Application</b>	–	Écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur. Convient également comme pare-pluie derrière un parement extérieur à joints fermés ou faiblement ouverts avec joints ≤ 10 mm.
<b>Matériau</b>	–	Association multi-couches de géotextiles en polypropylène (technologie bi-composants) sur les faces externes et d'un film respirant monolithique intermédiaire en polyuréthane. Avec deux bords autocollants intégrés améliorant l'étanchéité au vent. Réduit la pénétration d'air froid et le claquement au vent.
<b>Masse surfacique</b>	EN 1849-2	env. 200g/m²
<b>Épaisseur</b>	–	env. 0,9 mm
<b>Rectitude (≤ 30 mm/10 m)</b>	EN 1848-2	passé
<b>Propriétés d'étanchéité à l'eau</b>		
<b>Résistance à la pénétration de l'eau avant et après vieillissement (336 h UV)</b>	EN 1928, EN 13859-2	Étanche W1
<b>Résistance à la pénétration de l'eau après test de vieillissement renforcé de thermo-oxydation (448 d jours à 5±2 m/s et 70 °C)</b>	EAD 030218-01-0402	Étanche W1
<b>Étanchéité à la pluie battante</b>	Test de l'Université de Berlin	Étanche
<b>Propriétés de transmission de la vapeur d'eau</b>		
<b>Valeur S<sub>d</sub></b>	EN ISO 12572	env. 0,08 m
<b>Facteur de résistance à la diffusion μ</b>	–	env. 89
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	EN ISO 12572	env. 2,17 · 10 <sup>-9</sup> kg/m² · s · Pa
<b>Propriétés mécaniques</b>		
<b>Résistance en traction à neuf MD/CD</b>	EN 12311-1	env. 370/270 N/5 cm
<b>Résistance en traction après vieillissement (336 h UV) MD/CD</b>	EN 12311-1	env. 370/270 N/5 cm
<b>Elongation à la rupture MD/CD</b>	EN 12311-1	env. 80 % / 80 %
<b>Résistance à la déchirure au clou MD/CD</b>	EN 12310-1	env. 200/250 N
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	EN 1107-2	<1,5%
<b>Flexibilité à basse température</b>	EN 1109	-45 °C
<b>Divers</b>		
<b>Mise en œuvre</b>	–	En toiture : pose sur support discontinu au contact direct de l'isolant thermique (entraxe maxi entre chevrons : 60 cm) ou continu type volige ou panneau OSB. En façade : pose comme pare-pluie derrière un bardage à joints fermés, à joints ouverts (joints ≤ 10 mm et somme de la surface des joints inférieure ou égale à 1,5 % de la surface totale de la façade) ou à claire-voie au sens annexe A du NF DTU 41.2 P1-1. Pose conforme au DTU 40.29 (EST) et DTU 31.2 et 41.2 (Pare-pluie).
<b>Réaction au feu</b>	EN 13501-1	E
<b>Perméabilité à l'air</b>	EN 12114	étanche (0 m³/h · m²)
<b>Résistance aux températures</b>	–	-40 °C à +80 °C
<b>Charge thermique maximale à court terme du matériau (&lt; 8 h/jour)</b>	–	+100 °C
<b>Durée de la phase chantier (écran de sous-toiture)</b>	–	8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles. L'écran ne constitue pas une étanchéité. Pour limiter les infiltrations d'eau au niveau des zones de fixation de la contre-latte, poser une bande d'étanchéité au clou DELTA®-SB 60). Dans le cas de durées d'exposition supérieures à 8 jours, procéder au bâchage avec DELTA®-PLAN 2000 ou contacter le Service Technique DÖRKEN.
<b>Durée de la phase chantier (pare-pluie)</b>	–	6 mois selon le DTU 31.2.
<b>Dimension</b>	–	50 m x 1,50 m
<b>Poids du rouleau</b>	–	env. 15 kg
<b>Palettisation</b>	–	15 rouleaux/palette
<b>Conformité CE</b>	EAD 030218-01-0402, EN 13859-2	Oui
<b>Certificats</b>	–	UDB-A / USB-A selon les Règles du ZVDH Évaluation Technique Européenne ETA n°22/0593 (Longévité équivalente > 25 ans pour les applications sous couvertures ventilées)
<b>Rapports d'essais externes</b>	–	Test de vieillissement 5.000 h QUV
<b>Divers</b>	–	Garantie fonctionnelle de 30 ans (applications sous couverture ventilée selon DTU 40.29) (Déclaration de garantie détaillée : <a href="http://www.doerken.com/global/en/delta-warranty">www.doerken.com/global/en/delta-warranty</a> )

Le contenu de cette fiche de données décrit l'état actuel des connaissances au moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de doute, merci de contacter Doerken SAS. La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes.



**Accessoires****• DELTA®-MULTI-BAND :**

Bandes adhésives simple face universelles armées destinées à la réparation des petits dommages et à la réalisation des raccords des membranes aux points singuliers.

Matériau : colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film PE armé et associée en sous-face à un film pelable (DELTA®-MULTI-BAND M 60) ou deux films pelables (DELTA®-MULTI-BAND M 100 / M 150).

Pour applications intérieures et extérieures.

Dimensions des rouleaux : 60 mm / 100 mm\* / 150 mm\* (\*avec deux films pelables)

**• DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 :**

Bande d'étanchéité et de raccordement adhésive extensible d'épaisseur env. 2 mm destiné au raccord des écrans DELTA® aux points singuliers.

Matériau : colle de caoutchouc butyle sans solvant sur film PE spécial avec feuille de couverture PE siliconée, fendue au milieu.

Dimension : 6 m × 80 mm

Egalement disponible en version DELTA®-FLEXX-BAND F 100 avec surface géotextile : 10 m × 100 mm.

**• DELTA®-THAN :**

Colle en cartouche universelle durablement élastique pour la connection des écrans de sous-toiture et pare-pluie DELTA® avec différents supports tels que maçonnerie, béton, bois, aluminium, acier, PVC rigide.

Contenu : 310 ml

Consommation : env. 7 m/cartouche

**• DELTA®-SB :**

Bande d'étanchéité au clou à base de mousse réticulée. Idéal pour réduire les risques de pénétration d'eau au niveau de la fixation des contre-lattes, notamment en phase chantier. Montage sur la surface de l'écran ou directement sur le contre-lattage.

Dimensions des rouleaux : 40 mm × 30 m (DELTA®-SB 40) / 60 mm × 30 m (DELTA®-SB 60)

**• DELTA®-HF PRIMER :**

Primaire d'imprégnation à froid sans solvants pour les supports poreux. Améliore les propriétés d'adhérence des surfaces à coller comme les panneaux de fibres de bois, maçonneries et béton poreux. Convient également pour la préparation de la surface des écrans de sous-toiture DELTA-XX PLUS® avant le collage des bandes adhésives flexibles DELTA®-FLEXX-BAND.

Temps de séchage : env. 15 à 60 min

Contenance : bouteille de 1000 g.

Consommation : dépend fortement de la capacité d'absorption du support. Ex. pierre/béton : env. 12 m<sup>2</sup>/1000 g; Ex. panneau en fibres de bois : env. 6 m<sup>2</sup>/1000 g