

MULTI SUPPORTS
EXTÉRIEUR

IDÉALE RÉNOVATION
sur anciennes finitions

Technologie
Polyuréthane

Toutes essences de bois,
fer, alu, acier, galva, zinc,
plastique, PVC

Rapidité de séchage

Teintes RAL

Sans odeur

Extérieur



Peinture Multi-supports



DESTINATION ET PRÉSENTATION

La PEINTURE MULTI SUPPORTS BLANCHON est destinée à la protection et à l'embellissement des supports extérieurs tel que les volets, portails, fenêtres, grilles, mobilier de jardin, etc. A base de résine polyuréthane, son film souple, microporeux et hydrofuge apporte une très haute résistance aux UV et aux intempéries.

La formulation unique de la PEINTURE MULTI SUPPORTS garantie une adhérence directe, sur :

- Toutes les essences de bois : pin, douglas, mélèze, red cedar, bois exotiques
- Métaux : fer, alu, acier, zinc
- Galva
- Plastique et PVC

■ **Applicabilité parfaite** : Texture onctueuse qui ne coule pas, ne corde pas et apporte un beau rendu.

■ **12 teintes RAL satinées** les plus courantes de la construction et de la rénovation : blanc RAL 9016, noir RAL 9005, gris anthracite RAL 7016, gris basalte RAL 7012, gris alu RAL 7040, châtaignier RAL 8003, brun normand RAL 8014, sable RAL 1015, rouge basque RAL 3004, vert basque RAL 6005, vert provence RAL 6021, bleu capri 5019.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

■ Les surfaces d'application doivent être saines, propres, non grasses et sèches.

■ **Supports bruts (neufs ou anciens) :**

- **Bois** : poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépolir. Dégraisser les bois exotiques à l'acétone. Si le bois doit être traité, utiliser le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® MU BLANCHON.

- **Sur bois huilés ou saturés** : laisser grisailier le support sur toute la surface puis dégriser avec le DÉGRISSEUR BLANCHON.

- **Métaux (fer, alu, acier, zinc)** : éliminer les traces éventuelles de corrosion ou de calamine à la brosse métallique. Dégraisser soigneusement à l'acétone. Si nécessaire, appliquer une sous-couche anti-rouille.

- **Galva** : laisser vieillir 6 mois en extérieur puis dégraisser soigneusement à l'acétone.

- **Plastique et PVC** : poncer au papier abrasif grain 120 puis dépolir. Dégraisser soigneusement à l'acétone. Effectuer un test d'adhérence.

■ **Supports déjà lasurés ou vernis en bon état (glycéro, acrylique)** : poncer avec un papier abrasif grain 120 puis dépolir. Effectuer un test d'adhérence.

■ **Supports déjà peints en bon état (glycéro, acrylique, finition usine)** : poncer avec un papier abrasif grain 120 puis dépolir. Dégraisser à l'acétone. Effectuer un test d'adhérence.

■ **Supports déjà peints, lasurés ou vernis en mauvais état (glycéro, acrylique, finition usine)** : utiliser un décapant. Poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépolir.

■ **NB** : ne pas appliquer sur convertisseur de rouille ni sur métal sablé.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

■ Bien mélanger avant emploi.

■ Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.

■ Application au pinceau, au pistolet, au spalter ou au rouleau en 2 couches "bien garnies", dans le sens des fibres du bois : la peinture se tend rapidement. Sur bois, toujours opérer dans le sens des fibres du bois. Au pistolet, diluer avec 5% d'eau maximum.

■ Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.

■ Les propriétés finales sont obtenues après plusieurs jours de séchage.

■ Avant chantier, s'assurer au préalable des conditions météorologiques : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24 heures après application.

■ Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Blanchon

Peinture Multi-supports

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE

- Séchage "sec au toucher" : 1 heure environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 4 heures dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 24 h dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PEINTURE MULTI SUPPORTS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthane en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,25 selon la teinte (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	2500 centipoises (BROOKFIELD, Tige 5, Vitesse 100 trs/min. à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PRÉSENTATION	Produit monocomposant, prêt à l'emploi
CONSISTANCE	Onctueuse, pour le meilleur confort d'application
PIGMENTATION	Teintes : pigments exempts de métaux lourds
SÉCHAGE HORS POUSSIÈRES	1 heure environ à 20°C
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	4 heures, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2022.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02



BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com