

TANDUR BLUE

ASPECT & ORIGINE Tandur Blue

Lieu d'extraction : Tandur (Inde)

Description : Calcaire Micritique

Caractéristiques : Des nuances de bleu, de gris et de vert olive sont possibles dans un même et seul lot.

Tandur Blue est un calcaire micritique, les bords très antiques sont obtenus grâce à la finition tumbled.

Attention, la nature de la pierre Tandur Blue ne permet pas un calibrage parfait, les différences d'épaisseurs peuvent être importantes entre les dalles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	RÉSULTATS
Masse volumique apparente	EN 1936	2695 kg/m ³
Porosité	EN 1936	0,2 %
Résistance à la compression	EN 1926	231,1 N/mm ²
Résistance à la flexion	EN 12372	30,1 N/mm ²
Usure Capon	EN 14157	20,5 mm
Résistance au gel	EN 12371	168 cycles
Péetrographie	EN 12407	Calcaire Micritique
Résistance au glissement	EN 14231	NC

USAGE

Cette pierre naturelle convient pour tous les usages intérieurs & extérieurs : revêtement de sol, de mur et d'escalier tant pour les habitations individuelles que pour des espaces à usage collectif modéré.

Attention : ce matériau ne correspond pas aux caractéristiques dimensionnelles prévues dans la NIT 213 du CSTC de septembre 1999. Veuillez par conséquent tenir compte d'une plus grande tolérance dans les dimensions (p.ex. + 2 mm à - 2 mm pour 40x40 cm)

POSE

Après la livraison sur le chantier, les dalles doivent être entreposées à l'intérieur ou à défaut être protégées contre la pluie et le gel.

Si les dalles sont abîmées, cassées ou présentent des défauts visuels apparents par rapport aux échantillons, il est impératif de prévenir le fournisseur avant la pose.

Avant la pose, les dalles des différentes palettes seront mélangées afin d'obtenir un résultat harmonieux des couleurs et des nuances.

Après le mélange des dalles, le client en concertation avec le maître d'œuvre, le poseur ou l'architecte contrôlent la nuance des dalles par rapport aux échantillons.

En effet, après la pose, aucune réclamation ne sera acceptée sauf en cas de vices cachés.

ENTRETIEN

- **Nettoyage de fin de chantier :** Idéalement avec DISTRI NET de chez Distrimat Pierres du Monde.

Pour se faire, pulvérisez DISTRI NET sur le support. Laissez agir entre 5 et 10 min, émulsionnez puis rincez à l'eau claire.

- **Protection contre les tâches :** Idéalement utiliser DISTRI PROTECT pour une protection invisible et durable.

Le rendement est d'environ 8 à 10 m²/Litre.

Attention, le traitement doit être réalisé sur une pierre propre et sèche.

- **Entretien quotidien :** Idéalement MN WASH & CLEAN de chez Lithofin, 20 ml/Seau d'eau.

- **Élimination d'une tâche de gras :** OIL-EX de chez Lithofin.

- **Nettoyage d'une terrasse encrassée :**

(tâches de plantes, fleurs, dépôts atmosphériques)

DISTRI NET de chez Distrimat Pierres du Monde