

sous enduit fibré blanc FIB-8

Corps d'enduit projeté, fibré blanc



DOMAINE D'UTILISATION

- application manuelle : corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1
- application mécanique : 1^{ère} couche d'un enduit bicouche projeté mécaniquement conformément à la norme NF DTU 26-1, chapitres 6 et 12

SUPPORTS

- **Anciens:** Maçonnerie de moellons, pierres jointoyées avec un mortier peu résistant
- **Neufs:** Maçonnerie de briques ou de parpaings conforme à la norme NF DTU 20-1, et classés RT2 ou RT3

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- 10 à 15 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- enduits de parement minéraux : **parements épais, parements minces** et **badigeons chaux weber**
- **webertene ST, SG, XL+**
- **webermaxilin sil T, webermaxilin silco**
- enduits monocouches allégés : **weberlite F, weberlite G, weberlite évolis**

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée
- ne pas appliquer sur :
 - supports en plâtre
 - pisé, torchis, bauge, adobe
 - béton
- ne pas employer en immersion ou en milieu agressif

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délais de recouvrement :
 - enduit de parement minéral : 7 jours au minimum
 - revêtement organique épais : 3 semaines au minimum



25 kg

+ PRODUITS

- ✓ Fibres synthétiques
- ✓ Corps d'enduit de couleur BLANC
- ✓ Application manuelle ou mécanique
- ✓ Compatible supports neufs conformes au DTU 20-1, classés Rt2 ou Rt3

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 998-1
- classe selon NF EN 998-1 : GP
- réaction au feu : A1 (incombustible)
- absorption d'eau : W0
- résistance à la compression : CSII
- rétention d'eau : 94 %
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. DTU 26.1)
- les soubassements seront traités avec **weberdur L** ou **weberpral TE**
- les maçonneries présentant des traces de salpêtre seront préalablement traitées avec **enduit d'assainissement**

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres dépoussiérés et adhérents
- Se reporter à la rubrique Conseils de pro pour la préparation des supports

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation

18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur (pour les produits sans nuancier) : blanc

Outils

- pompe à mortier, pot de projection, bétonnière, auge, truelle, grillage armature soudé, règle, couteau, taloche

Consommation

- 16 kg/m²/cm d'épaisseur

Composition

chaux aérienne, liants hydrauliques, granulats sélectionnés, adjuvants, fibres synthétiques