

UTHERM ATTIC L OSB

TECHNISCHES MERKBLATT:

BESCHREIBUNG UTHERM ATTIC L OSB

UTHERM ATTIC L OSB besteht aus einem Dämmkern aus Polyurethan Hartschaum (PIR) mit einer mehrlagigen dampfdiffusionsgeschlossenen Alukaschierung und einer oberseitig angebrachte 12 mm OSB-Bauplatte WBP III mit geraden Kanten.

Anwendungstypen:	DI, WI
Kantenausbildung:	Umlaufend kombiniertes Nut- und Federsystem 
Deckschicht:	Mehrlagige dampfdiffusionsgeschlossene Kaschierung aus Alu-Verbundfolie
Baustoffklasse:	E gem. DIN EN 13501-1
Rohdichte:	Min 30 kg/m ³
Wasseraufnahme:	(Langzeittest) $\leq 2 \%$
Druckfestigkeit:	≥ 150 kPa
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D :	PIR: 0,022 W/m.K
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ :	PIR: 0,023 W/m.K
CE-Kennzeichnung:	DIN EN 13165
Verformung unter Druck und Temperatur:	$\leq 5\%$



ABMESSUNG

613 mm x 1200 mm – Deckmaß: 602 mm x 1189 mm

PRODUKTPALETTE

Dämmstärke [mm]	OSB-Bauplatte [mm]	Gesammtstärke [mm]	U-Wert [kg/St]	Gewicht [kg/St]
80	12	92	0,27	7,2
100	12	112	0,23	7,6
120	12	132	0,19	8,1
140	12	152	0,16	8,5

ALLGEMEINE HINWEISE:

www.unilininsulation.de

202101