

CARTOUCHE XL + 8% DE LIANT

NOUVELLE CONTENANCE - 1 CARTOUCHE POUR 5,5 M² DE BRIQUES

UFI: Q64V-8M3K-GE1U-Y8U0

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.

Contient du diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homomères

DANGER



AVERTISSEMENTS

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251	Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
P260	Ne pas respirer les vapeurs.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P304+P340+P312	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
P308+P313	En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
P405	Garder sous clef.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
P102	Tenir hors de portée des enfants.

Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387). EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

ÉLIMINATION

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collectes de déchets dangereux ou spéciaux.



CONTENANCE : 810 ml

e 1000 3

Consommation :

1 cartouche = environ 5,5 m² de murs en briques

STOCKAGE

Stocker impérativement debout et dans un endroit frais pour éviter que la valve ne se bouche ! La durée de conservation diminue en cas de stockage au-dessus de 20°C.

À utiliser avant (voir date au bas de la cartouche).

CALIFIX®

TERREAL - 15 rue pagès - 92158 Suresnes
Tél. : 01 49 97 20 30 - Fax : 01 49 97 20 56
www.terreal.com



LIANT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le liant Califix® est monocomposant, séchant à l'humidité, qui doit exclusivement être utilisé pour maçonner des briques rectifiées de la famille Calibré®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102 partie 1.

TEMPÉRATURES DE MISE EN ŒUVRE

- ▶ Température ambiante : -5°C à +35°C, (le support doit être non givré).
- ▶ Température du contenu de la cartouche : min. 10°C, idéalement +20°C à +25°C (ne jamais chauffer la cartouche - risque d'éclatement).
- ▶ Stabilité en température : -40°C à +100°C.
- ▶ Sèche au toucher : à 18°C / 60% HR : après environ 5-10 minutes.
- ▶ Découpable : à 18°C/60% HR : après environ 5-10 minutes.

PRÉPARATION DE LA MAÇONNERIE ET DES SUPPORTS

- ▶ La pose de Califix® ne peut être réalisée que sur un premier rang de brique parfaitement plan (0.1 mm sous la règle de 2 m), ce qui impose un montage du premier rang sur arase au mortier réglée au laser.
- ▶ Les 2 faces de collage de la brique doivent être systématiquement dépolissées.
- ▶ 2 minutes avant l'application de Califix®, humidifier à l'eau les faces de collage à l'aide d'une brosse. La surface obtenue doit être non ruisselante.

PRÉPARATION DU LIANT CALIFIX®

1. Secouer la cartouche environ 20 fois (avant chaque utilisation).
2. Visser sans forcer la cartouche sur l'adaptateur du pistolet.
3. Ouvrir la vis de réglage puis presser la gâchette pendant au moins 2 secondes (pour remplir le canon du pistolet), faire sortir un peu de liant avant application.
4. Adapter le débit de sortie du liant Califix® avec la gâchette et la vis de réglage, la cartouche sur le haut du pistolet.

MISE EN ŒUVRE DE CALIFIX®

- ▶ Appliquer 2 cordons de liant à 5 cm des bords extérieurs de la brique (3^{ème} paroi de part et d'autre de la brique). Bien s'assurer que le cordon de liant soit en place sur les parois longitudinales avant la pose de la brique supérieure.
- ▶ En cas de vent, procéder à un ancrage du cordon dans les alvéoles de la brique toutes les 2 briques.
- ▶ Poser la brique supérieure sous un délai de 3 minutes. En cas de dépassement de ce délai, éliminer le cordon et réappliquer un nouveau cordon.
- ▶ Après la pose, ne plus déplacer les briques.

CHANGEMENT DE CARTOUCHE

Avant de changer de cartouche, bien secouer la cartouche neuve, dévisser complètement la cartouche vide du pistolet et la remplacer immédiatement (dans un délai de 30 secondes) - presser immédiatement la gâchette pendant environ 2 secondes et faire sortir le liant pour chasser l'humidité de l'air qui a pénétré dans le pistolet pendant le remplacement de la cartouche et peut provoquer des problèmes de fonctionnement (par exemple : des bouchons).

APRÈS UTILISATION

1. Laisser le pistolet rempli de liant et toujours une cartouche remplie sur le pistolet.
2. Bien fermer la vis de réglage et nettoyer l'embout avec le nettoyeur Califix®.
3. Ranger la cartouche en position verticale (pistolet vers le haut).

NETTOYAGE DU PISTOLET

1. Éliminer avec précaution les restes de liant sur la pointe de buse.
2. Dévisser la cartouche du pistolet (tenir l'adaptateur éloigné du corps - opérer à l'air libre).
3. Éliminer les restes de liant frais sur l'adaptateur de pistolet avec une bande de carton avec un chiffon.
4. Visser une cartouche de nettoyeur Califix® sur le pistolet et bien rincer le pistolet (laisser agir le nettoyeur Califix® environ 5 minutes puis bien rincer encore une fois).
5. Visser ensuite une cartouche de liant Califix® neuve sur le pistolet et faire sortir immédiatement du liant (voir ci-dessus).

STOCKER IMPÉRATIVEMENT DEBOUT ET DANS UN ENDROIT FRAIS

TERREAL

