



# Pétrole désaromatisé

## Propriétés :

Le pétrole désaromatisé Onyx permet de dégraisser les outils et toutes autres pièces métalliques en fer, fonte, chrome, étain, bronze, etc. Ce produit peut également être employé pour préparer les métaux avant application d'un traitement ultérieur (protection contre l'oxydation, peinture, etc.).

## Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect ..... : liquide
- Couleur ..... : incolore
- Odeur ..... : caractéristique, solvantée
- Densité relative (20°C) ..... : 0,800 +/- 0,015
- Point d'éclair ..... : > 60°C
- Teneur en aromatiques..... : inférieure à 0,01%
- Teneur en benzène ..... : < 1 ppm
- Solubilité dans l'eau ..... : insoluble
- pH (20°C)..... : non concerné
- Intervalle d'ébullition..... : 170-220°C

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
F15050106	3183943620102	6x1L	126 cartons
F15050503	3183943620508	3x5L	48 cartons

## Mode d'emploi :

**Pour dégraisser les métaux :** appliquer avec un chiffon sur la surface ou l'objet à dégraisser.

**Pour protéger les pièces métalliques contre l'oxydation :** dégraisser avec le Pétrole désaromatisé, laisser sécher puis lustrer avec un chiffon enduit d'huile de vaseline Onyx.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

**Attention :** Produit énergétique détaxé aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible.

## Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

**Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE.** Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/genocod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

**Important :** le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.