


Scheda tecnica del prodotto		Gruppo Bla - Allegato G EN14411 (ISO 13006)	 ASCOT EVERY TILE
Destinazione d'uso del materiale: pavimenti e rivestimenti per interni			
Tipo di materiale: Gres porcellanato smaltato, pressato a secco.			
Formato: 30x60 Nat; 30x60 Rett. (W=296x595x9mm); 60x60 Nat; 60x60 Rett. (W=595x595x9mm); 60x120 Rett. (W=595x1192x9mm).			
Serie: GENTLE STONE			
Tipo di test		Normativa di riferimento	Valore di riferimento
Dimensioni	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,6%; ± 2,0 mm
	Spessore		± 5%; ± 0,5 mm
	Rettilineità dei lati		± 0,5%; ± 1,5 mm
	Ortogonalità		± 0,5%; ± 2,0 mm
	Planarità		± 0,5%; ± 2,0 mm
Dimensioni rettificato	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2 (ISO 13006)	± 0,3%; ± 1,0 mm
	Spessore		± 5%; ± 0,5 mm
	Rettilineità dei lati		± 0,3%; ± 0,8 mm
	Ortogonalità		± 0,3%; ± 1,5 mm
	Planarità		± 0,4%; ± 1,8 mm
Proprietà Fisiche	Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	≤ 0,5%
	Forza di rottura	ISO 10545-4	≥ 1300 N
	Resistenza a flessione o modulo di rottura	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate	ISO 10545-7	Classificazione: PEI V
	Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Resistente
	Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Resistente
	Determinazione della resistenza allo scivolamento		
	Determinazione del coefficiente d'attrito dinamico DCOF	BOT 3000 (ANSI A 326.3:2021)	≥ 0,42
	Determinazione della proprietà antiscivolo di zone bagnate su cui si cammina a piedi nudi	DIN EN 16165 Annex A	Classificazione: B
	Det. delle caratteristiche antiscivolo (zone di lavoro con elevato rischio di scivolosità)	DIN EN 16165 Annex B	Classificazione: R10

Determinazione della resistenza alle macchie			
Resistenza Chimica	Macchie con azione tracciante <i>Verde cromo in olio leggero</i>	ISO 10545- 14	Classificazione: 5
	Macchie con azione chimica <i>Tintura di Iodio soluzione alcolica</i>		Classificazione: 5
	Macchie con azione filmante <i>Olio di oliva</i>		Classificazione: 5
Determinazione della resistenza chimica			
Resistenza Chimica	Prodotti per la casa <i>cloruro di ammonio</i>	ISO 10545- 13	Classificazione: A
	Sali per piscina <i>Ipocloro di sodio</i>		Classificazione: A
Determinazione della resistenza ad acidi e basi			
Resistenza Chimica	Acido citrico	ISO 10545- 13	Classificazione: LA
	Acido cloridico		Classificazione: LA
	Idrossido di potassio		Classificazione: LA

I valori riportati in questa tabella si riferiscono al colore Ivory

Solignano di Castelvetro (MO), li 12.02.2024

Ufficio Gestione Qualità
Pasquale Matera


ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l.
 Via Croce, 80
 41014 Solignano di Castelvetro (MO) ITALY
 Tel. +39 059 77.84.11 / Fax +39 059 77.84.44/43
 E-mail: info@ascot.it - <http://www.ascot.it>
 P.IVA Intracomunitaria IT 10874040966

Ascot Gruppo Ceramiche S.R.L.
 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
 Via Croce, 80

PH. +39 059 77 84 11
 FAX +39 059 77 84 44/43

info@ascot.it
ascot.it

Stabilimenti:
 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
 Via Croce, 80

Capitale sociale Eur 10.000 int.ver. - Reg. imprese e Cod. Fisc. 10874040966
 P.IVA Intracomunitaria IT 10874040966 R.E.A. MO-427794
 Soggetta a direzione e coordinamento di Victoria Plc

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
 Strada Statale 569, 167/A



Ascot is a Brand of:  VICTORIA PLC