

TUTTO-PIOPPO

MISE A JOUR 02 MAI 2023

DESCRIPTION

Panneau contreplaqué constitué exclusivement de placage déroulé de peuplier. Les faces extérieures présentent habituellement la fibre du bois dans le sens longitudinal. Sur demande, il est possible de produire un panneau avec fibre transversale ou bien unidirectionnelle. TUTTO-PIOPPO est idéal pour tous secteurs d'application qui lui permettent d'exalter ses caractéristiques de légèreté, stabilité et facilité de coup et de travail. Sur demande TUTTO-PIOPPO peut être fourni certifié selon la norme forestière FSC® (license Code FSC-C019345) et PEFC (PEFC/18-31-30).

UTILISATION

AUTOMOBILE



NAUTISME

DÉCORATION
ET DESIGNARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

BRICOLAGE



PARQUET



EMBALLAGE

CERTIFICATIONS

SUR DEMANDE

FIRE B-s1,d0
SUR DEMANDE

FIRE SEA

FIRE RAIL
SUR DEMANDE**COLLAGE****DÉGAGEMENT DE FORMALDEHYDE**

SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE

DIMENSIONS

	Norme	Unité	Valeur									
Dimensions standards		mm	2440 x 1220 – 2500 x 1220 – 2520 x 1720 – 2520 x 1870 3050 x 1300 – 3100 x 1530 – 3120 x 1870 – 3120 x 2120									
Epaisseur panneau	EN 315	mm	3 4 5 6 8 10 12 15 18 25 40 50									
Plis		nr.	3 3 3 5 5 5 7 7 9 11 17 21									

CARACTÉRISTIQUES

	Norme	Unité	Valeur	
Masse volumique	EN 323	Kg/m ³	420 ± 10%	
Résistance à la flexion Longitudinal/Transversal	EN 310	N/mm ²	de ≥40 / ≥10 pour épaisseur 3 mm à ≥25 / ≥30 pour épaisseur 40 mm	
Module d' elasticité	EN 310	N/mm ²	≥3000 (moyenne L/T)	
Conductivité thermique	EN 10456	W/m K	0,12	
Humidité résiduelle	EN 322	%	8 ÷ 12	
Classe réaction au feu				
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (pour épaisseurs ≥9 mm et pour masse volumique ≥400 kg/m ³)	
Sur demande	EN 13501-1		Euroclasse B-s1,d0 (pour épaisseurs de 5 à 40 mm)	
	IMO MSC.307 (88)		Conforme MED/3.18a	
	EN 45545-2		Conforme	
Tolérance dimensionnelle				
Epaisseur	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)	
Longeur/Largeur	EN 315	mm	± 3,5	
Équarrissage	EN 315	mm/m	1	

Aucun test n'a été soumis à des conditions préliminaires. Les valeurs spécifiées sont valeurs moyennes indicatives pour une production normale. Il est de la responsabilité de l'acheteur de déterminer si les produits Panguaneta sont aptes à des applications et de s'assurer que les lieux et les modalités d'utilisation sont conformes aux normes en vigueur.

**PANGUANETA**
Plywood For Life
Panguaneta S.P.A.
 46018 Sabbioneta (MN) Italia
 sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com