

## Scapa 6993

### PVC Plastifié Adhésif

#### DESCRIPTION

Scapa 6993 est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc pour masquage professionnel de protection et construction. Scapa 6993 est orange.

#### CARACTERISTIQUES

- Masquage de protection pour le bâtiment lors d'opérations de peinture ou crépissage de façades
- Toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintien, étanchéité...

#### AVANTAGES

- Conformable
- Déchirable à la main
- Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité

#### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques       | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Pouvoir adhésif sur l'acier | 0.8             | N/cm  | AFERA 4001      |
| Élongation à la déchirure   | 170             | %     | AFERA 4005      |
| Épaisseur totale            | 0.1             | mm    | AFERA 4006      |
| Résistance aux déchirures   | 21              | N/cm  | AFERA 4004      |
| Stabilité de température    | 70              | °C    | -               |

## PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: 76 mm neutre ou de forme spéciale
- Conditionnement: Emballage individuel
- Longueur du rouleau: 33 mètres
- Largeur du rouleau: 48 et 72 mm

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

En raison de la diversité des matériaux employés par l'utilisateur, l'essai effectué par l'utilisateur lui-même constitue le moyen le plus sûr de tester le matériau avant son application effective.