

BANDE À JOINT TWIN DOUBLE PERFORATION

CONFORME À LA NORME CE EN 13963

PAPIER KRAFT

Notre bande à joint est issue de papier Kraft blanchi, Kraft fibres longues testé anti humidité pour résistance à la traction, d'un grammage de 140 g/m² environ, papier type américain.

- Largeur : 51 mm (+ ou - 1 mm)
- Longueur : 23 m - 75 m - 150 m

PERFORATION ÉLECTROSTATIQUE

- 12000 trous au m²
- Largeur des perforations : 1.5 µm

PERFORATION MÉCANIQUE

- 76500 trous au m²
- Largeur des perforations : 0.8 µm

Cette double perforation permet une meilleure évacuation de l'air et de l'enduit entre le papier et la plaque.

POLISSAGE – RAINURAGE

- Polissage mécanique de la bande pour faciliter l'accrochage de l'enduit.
- Rainurage central sur ligne pliage

TESTS MÉCANIQUES

- Conformité EN ISO 1924-2
- Résistance à la rupture sens longueur : < 33 DaN
- Résistance à la rupture sens largeur : < 17 DaN

CONDITIONNEMENT

- TWIN (23 ml) : 20 rlx/carton – 420 rlx/palette
- TWIN (75 ml) : 20 rlx/carton – 400 rlx/palette
- TWIN (150 ml) : 10 rlx/carton – 420 rlx/palette

RÉFÉRENCE

- B11BJ23/TWIN (23 ml)
- B11BJ75/TWIN (75 ml)
- B11BJ150/TWIN (150 ml)

