

RECER



RECER - Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.
Apartado 20 - 3771-953 OLIVEIRA DO BAIRRO
PORTUGAL
recer@recer.pt | www.recer.pt

Tel.: (351) 234730500

FICHE DE SPÉCIFICATIONS

Norme(s): BS EN14411:2012; EN 14411:2016 – Annexe G

Groupe de Produit: Bla - GL
GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

Référence	Format (cm)	DIMENSIONS de FABRICATION (mm)	Épaisseur (mm)
Storm Anthracite	60x60	608x608	8.5

Caractéristiques Techniques	Norme D'Essai	Condition	Valeur
DIMENSIONS de FABRICATION (mm)	ISO 10545-2	≤2% (Max.: ±5mm)	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.6% (≤ ±2mm) [N≥15]	Rempli
ÉPAISSEUR	ISO 10545-2	±5% (Max.: ±0.5mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤±1.5mm) [N≥15]	Rempli
RECTILIGNITÉ	ISO 10545-2	±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
ANGULARITÉ	ISO 10545-2	±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
PLANÉTÉ	ISO 10545-2	±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Diagonal ou par la dimension de Fabrication (%)		95% Exempts de Défauts	Rempli
ASPECT	ISO 10545-3	Eb ≤0,5 %	Rempli
ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-4	≥ 1300 (Épaisseur ≥ 7.5 mm)	Rempli
RÉSISTANCE À LA FLEXION		≥ 35	Rempli
- Force de Rupture en Flexion (N)	ISO 10545-5	≥ 0.55	Rempli
- Resistance de Rupture (N/mm2)		Non Applicable	~
RÉSISTANCE À L'IMPACT	ISO 10545-6	Selon valeurs du Fabricant	3
- Coefficient de Restitution	ISO 10545-8	Selon valeurs du Fabricant	< 9.0x10-6
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (mm3)		Exigée	Rempli
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE (PEI)	ISO 10545-9	Selon valeurs du Fabricant	< 0.6mm/m
DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-10	Exigée	Rempli
- Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (K-1)		Exigée	Rempli
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	ISO 10545-11	Exigée	Rempli
EXPANSION À LA HUMIDITÉ	ISO 10545-12	Exigée	Rempli
RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	ISO 10545-13	Min. B	A
RÉSISTANCE AUX GEL		Selon valeurs du Fabricant	LA
RÉSISTANCE AUX CHIMIQUES	ISO 10545-14	Selon valeurs du Fabricant	LA
- Résistance aux Produits de Nettoyage et au Sel de Piscine		Min. Classe 3	5
- Résistance aux Acides	EN 16165	Non Applicable	~
- Résistance aux Bases		Non Applicable	~
RÉSISTANCE AUX TACHES	A	Non Applicable	~
- Locaux de Travail avec Huile et/or Graisses		Non Applicable	~
- Locaux avec Présence d'Eau	C	Non Applicable	~