



Azulejos de Pasta Branca * Norma: EN14411:2016 - Grupo BIII (Anexo L)

FT.CRG.00

Carreaux en pâte blanche émaillés * Norme: EN14411:2016 - Groupe BIII (Annexe L)

01/2025

White Clay Glazed Tile * Standard: EN14411:2016 - Group BIII (Annex L)

Formato / Size / Tile (mm) : 73x298x8 * 75x150x8,5 * 98x198x7 * 98x198x10 * 98x298x7 * 98x298x10 * 98x298x8,5 * 98x398x7,5 * 148x148x5,5 * 148x148x7 * 148x148x8 * 150x150x5,5 * 150x150x6,5 * 148x298x7 * 198x198x6,5 * 200x200x6,5 * 198x248x7 * 198x298x7 * 148x198x6,5

CARACT. DIMENSIONAIS * CARACTÉRISTIQUES MENSURABLES * DIMENSIONAL DATA	Características Técnicas Caractéristiques Techniques Technical Data		Norma de Ensaio Norme D'Essai Testing Standard	Requisito Norma Norme Condition Norm Requirement	Resultado Résultats Ceragni Results	Avaliação Ceragni Évaluation Valuation
		DIMENSÕES	NP EN ISO 10545-2	Desvio admissível (%) da dimensão média de cada azulejo relativamente à média de fabricação (W): +/- 0,5%	+/- 0,5%	Conforme
		DIMENSIONS		Écart moyen d'un carreau / côte de fabrication (W): +/- 0,5 %		Conforme
		SIZES		The deviation in % of the average size for each tile from (W): +/- 0,5 %		Conforms
		TOLERÂNCIA DE ESPESSURA	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,5 mm	0,2 mm	Conforme
		TOLÉRANCE DE L'ÉPAISSEUR				Conforme
		THICKNESS TOLERANCE				Conforms
		RECTILINEARIDADE DAS ARESTAS	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,3 %	+/- 0,2 %	Conforme
		RECTILIGNITÉ DES CÔTES				Conforme
		STRAIGHTNESS OF EDGES				Conforms
		ORTOGONALIDADE	NP EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	Conforme
		ORTHOGONALITÉ				Conforme
		SQUARENESS				Conforms
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS * CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES * PHYSICAL DATA		PLANARIDADE	NP EN ISO 10545-2	Curvatura central +0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * Empeno diagonal +/- 0,5%	-0,3 / 0,5 %	Conforme
		PLANÉITÉ		Déformation centrale +0,5% / -0,3% * latérale +0,5% / -0,3% * distorsion diagonale +/- 0,5%		Conforme
		FLATNESS		Central curvature +0,5% / -0,3% * lateral +0,5% / -0,3% * Warpage curvature +/- 0,5%		Conforms
		ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545-3	>10%	14 ... 19%	Conforme
		ABSORPTION D'EAU				Conforme
		WATER ABSORPTION				Conforms
		MÓDULO DE RUPTURA	NP EN ISO 10545-4	(<7,5mm) ≥ 12N/mm2 (≥7,5mm) ≥ 15N/mm2	(<7,5mm) ≥ 16N/mm2 (≥7,5mm) ≥ 16N/mm2	Conforme
		FORCE DE RUPTURE				Conforme
		MODULUS OF RUPTURE				Conforms
		RESISTÊNCIA À FLEXÃO	NP EN ISO 10545-4	(<7,5mm) ≥ 200N (≥7,5mm) ≥ 600N	(<7,5mm) > 300 N (≥7,5mm) > 600 N	Conforme
		RÉSISTANCE À LA FLEXION				Conforme
		BREAKING STRENGTH				Conforms
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS * CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES * CHEMICAL DATA		RESIST. A BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDOS / BASES	NP EN ISSO 10545-13	min. LB	Garantido	Conforme
		RÉSIST. AUX BAISSÉS CONCENTRATIONS DES PRODUITS ACIDS ET BASICS			Garanti	Conforme
		RESIST. TO LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS			Guaranted	Conforms
		RESIST. AOS PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA	NP EN ISSO 10545-13	min. LB	Garantido	Conforme
		RÉSIST. AUX PRODUITS CHIMIQUES D'EMPLOI DOMESTIQUES			Garanti	Conforme
		RESIST. HOUSEHOLD CHEMICALS			Guaranted	Conforms
		RESIST. ÀS MANCHAS	NP EN ISO 10545-14	min. Classe 3	Classe 5	Conforme
		RÉSIST. AUX PRODUITS TÂCHANTS			Conforme	Conforme
		STAIN RESISTANCE			Conforms	Conforms

EMBALAGEM - COLISAGE - PACKAGING				
Formato (cm) / Size (cm) / Taille (cm)	Piças/Caixa Pieces/Box Pièces/Boîte	M2/Caixa M2/Box M2/Cartron	M2 / Paleta M2 / Pallet M2 / Palette	Kg /Paleta Kgs / Pallet Kgs / Palette
7,5x15	44	0,5	72,5	1027
7,5x15 biselado	44	0,5	72,5	976
M7,5x30	44	1	80	1049
M10x20	50	1	96	1130
M10x20 biselado	38	0,76	72,96	1034
M10x30	33	1	104	1110
M10x30 biselado	25	0,75	78	1158
M10x30 emotion	26	0,78	81,12	1102
M10x40	25	1	96	1220
148x148	44	1	115	1052
15x15	44	1	115	1052
M15x15 rústico	30	0,675	77,62	992
15x15 octogonal	29	0,652	74,98	883
M15x20	33	1	96	954
M15x30	22	1	90	985
198x198	25	1	96	1130
20x20	25	1	96	1130
M20x25	20	1	96	1130
M20x30	17	1	92	1090