

**ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO /
TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC**

SERIE: PATCHWOOD

AZULEV
DESIGN YOUR OWN WORLD

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		MODELO: PATCHWOOD 20x120		
			COLOR:		
			HAYA	NATURAL	NOGAL
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla		
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE		
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			Rectificado - Rectified		
GL/UGL			GL		
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 mm	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm		
Longitud y anchura / Length and width			195,0 x 1200,0: Calibre 0		
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	9,0 mm ± 0,5 mm	9,0 mm ± 0,5 mm		
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 1,0 mm		
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,2 mm		
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,5 mm		
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,5 mm		
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,5 mm		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		MODELO: PATCHWOOD 20x120		
			COLOR:		
			HAYA	NATURAL	NOGAL
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	$E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,5\%$		
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	Cumple		
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm ²	Cumple		
Resistencia a la abrasión superficial (PEI) / Resistance to surface abrasion (PEI)	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 3	Clase 3	Clase 3
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple		
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple		
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple		
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo / Slip resistance (Pendulum). Wet test.	UNE 41901 EX	Valor declarado	Clase 1		
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	Min. LB		
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	Min. HB		
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-14	mín B	A		
Resistencia a las manchas: Cromo - Yodo - Aceite / Resistance to stains: Chrome - Iodine - Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Min. Clase 4		

RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS:
No use agentes limpiadores que contengan Ácido fluorhídrico. No realice limpiezas mecánicas. Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid. Do not cleaning with machines.
Se recomienda instalar las baldosas con un junta mínima de 2,0 mm. Nunca instale los azulejos sin el espesor de junta mínimo recomendado. It is recommended to place the tiles with a minimum joint of 2,0 mm. Never instale tiles without the recommended minimum joint.
Para materiales de gran formato, se recomienda instalarlos con mortero que contenga aditivos poliméricos usando la técnica del doble encolado. Large format materials it is recommended to install them with mortar containing polymeric additives using the double gluing technique.
Ante cualquier duda sobre la instalación de los azulejos le recomendamos consultar primero con el fabricante. If you have questions about the installation of the tiles we recommend you contact the manufacturer.



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION