



iNDiADHÉSIF Toile Américaine

AVANTAGES PRODUIT

- Bonnes propriétés d'étanchéité.
- Excellente adhérence et résistance.
- Flexible et confortable.
- Déchirable à la main.
- Bonne performance à basse température.
- Produits multi-usages.
- Température de service de -15°C à $+75^{\circ}\text{C}$.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

iNDiADHÉSIF Toile Américaine est un tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

Disponible en coloris gris, noir, blanc.

Caractéristiques

- Produit multi-usages
- Tous usages en étanchéité, marquage de courte durée, protection, jointage
- Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante
- Étanchéité des doubles vitrages
- Étanchéité de conduites à température moyenne
- Assemblage de moquettes

CONDITIONNEMENT

- Le rouleau de 50 mm x 50ml

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants.

La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique.

Dans ces conditions, et en climat tempéré elle devrait être au moins 24 mois suivant la date de fabrication.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pouvoir adhésif sur acier : $5,0 \text{ N/cm}^*$
Adhésion sur l'endos : $3,0 \text{ N/cm}^*$
Charge à la rupture: 35 N/cm^*
Épaisseur : $0,15 \text{ mm}^{**}$

* Méthode d'essai : IEC 60454-2

** AFERA 5006



Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par MCD. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. MCD décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Date d'édition :

27/11/2023