



**MONTE ROSA**  
ALPIN



MAREINER

# MONTE ROSA

ALPIN

ÉPICÉA D'AUTRICHE  
SCIE ORIGINAL, ÉTUVÉ  
BROSSÉ

## LAMBRIS DU BOIS ALPIN

PROFILÉE SUR 4 CÔTÉS

LONGUEUR (M): 4,0 / 5,0 (LONGUEURS DE COUPE DE 2,0 À 3,5 M EN CONTINU)

DIMENSIONS (MM)					
ÉPAISSEUR	LARGEUR		EMBALLAGE (PIÈCES)		
	Cote avec languette	Dimension utile	Pièces par parquet	Bottelés à	
19	146	138	280	5	
19	176	168	210	5	
19	196	188	210	5	

PROFILÉ	C01
RAINURÉ EN BOUT	Oui
HUMIDITÉ	kd 12% +/- 2
POIDS	450 kg/m <sup>3</sup>
TRAITMENT DE SURFACE	brossé
RABOTAGE	côte visible
UTILISATION	intérieur It. CE Certification, Type 4
MODIFICATION	scie original, étuvé
QUALITÉ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Légères fissures autorisées; fissures frontales max. de la largeur de la planche</li><li>• Petits trous de branches autorisés; pas de réparation avec des chaumes</li><li>• Variations de couleurs autorisées</li></ul>
INFO	<p>Il convient de tenir compte des caractéristiques ci-dessous:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les planches massifs sont constitués de bois massif</li><li>• Il faut tenir compte du comportement au gonflement et au retrait</li><li>• Si l'humidité ambiante est trop élevée, le bois absorbe de l'humidité, ce qui entraîne des modifications dimensionnelles et des déformations.</li><li>• Si l'humidité ambiante est trop sèche, des déformations ou de fines fissures-superficielles peuvent apparaître de manière isolée.</li><li>• Il s'agit de propriétés naturelles du bois et non de défauts de production.</li></ul>



**MAREINER**

# PANNEAU

3 PLIS

LONGUEUR (M): 2,00 - 4,00

DIMENSIONS (MM)		
ÉPAISSEUR	LARGEUR	EMBALLAGE (PIÈCES)
20	1220 / 2000	25

ÉPAISSEUR DE COUCHE DE FINITION	Épicéa étuvé, scie original, brossé   Épaisseur 9,0 mm
COUCHE INTERMÉDIAIRE	Épicéa nature   Épaisseur 6,8 mm
COUCHE ARRIÈRE	Épicéa nature   Épaisseur 6,8 mm   NSI
LARGEUR DE LAMELLE DE COUCHE SUPÉRIEURE	137mm
HUMIDITÉ	kd 7% +/- 2   départ usine
CATÉGORIE D'ÉMISSION	E1, taux de formaldéhyde lt. ÖNORM EN 13986 teneur en formaldéhyde ≤ 0,01 ppm
ENCOLLAGE	Mélamine-urée système Encollage: selon EN 13354 SWP/3 (collage résistant à l'eau bouillante)
POIDS	ca. 600 kg/m <sup>3</sup> , ca. 26 kg/m <sup>2</sup>
UTILISATION	intérieur lt. CE Certification, Type 4
QUALITÉ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Petits trous de branches autorisés; pas de réparation avec des chaumes</li><li>• Légères fissures autorisées; fissures frontales max. de la largeur de la planche</li><li>• Bois de compression léger autorisé</li><li>• Empreintes dynamiques autorisées</li><li>• Variations de couleurs autorisées</li></ul>
INFO	<p>Il convient de tenir compte des caractéristiques ci-dessous:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les planches massifs trois plis sont constitués de bois massif</li><li>• Il faut tenir compte du comportement au gonflement et au retrait</li><li>• Si l'humidité ambiante est trop élevée, le bois absorbe de l'humidité, ce qui entraîne des modifications dimensionnelles et des déformations.</li><li>• Si l'humidité ambiante est trop sèche, des déformations ou de fines fissures-superficielles peuvent apparaître de manière isolée.</li><li>• Il s'agit de propriétés naturelles du bois et non de défauts de production.</li></ul>

## EXEMPLAIRE

Le bois est vivant et chaque pièce est unique. La structure et la couleur de votre exemplaire peuvent - et vont très sûrement - différer légèrement de celles de la commande que vous recevrez plus tard. Si vous voulez, ces charmantes petites différences sont dans la nature.

[WWW.MAREINER.COM](http://WWW.MAREINER.COM)



**MAREINER**

AUTOMNE 2023

[WWW.MAREINER.COM](http://WWW.MAREINER.COM)