

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a wooden surface. It features several horizontal planks of wood with a rich, warm brown tone. The wood grain is clearly visible, showing various patterns of growth, including prominent knots and smaller, circular imperfections. The lighting is even, highlighting the natural texture and slight variations in color across the planks.

PIZ BUIN

ALPIN



MAREINER

PIZ BUIN

ALPIN

MÉLÈZE D'AUTRICHE
SCIÉE À BANDE
ÉTUVÉ, BROSSÉ

LAMBRIS DU BOIS ALPIN

PROFILÉE SUR 4 CÔTÉS

LONGUEUR (M): 2,5 - 4,0

DIMENSIONS (MM)					
ÉPAISSEUR	LARGEUR		EMBALLAGE (PIÈCES)		
	Cote avec languette	Dimension utile	Pièces par parquet	Bottelés à	
19	146	138	280	5	
19	176	168	210	5	
19	196	188	210	5	

PROFILÉ	C01
RAINURÉ EN BOUT	Oui
HUMIDITÉ	kd 13% +/- 2
CERTIFICATS	PEFC
POIDS	620 kg/m ³
TRAITEMENT DE SURFACE	sciée à bande, brossé
RABOTAGE	côte visible
UTILISATION	intérieur et extérieur
MODIFICATION	étuvé
QUALITÉ	<ul style="list-style-type: none">• nature; Fissures sur les bords des planches sont spécifiques au produit.• Les longueurs de coupe de 10% maximum sont fournies.• 10% du panneau peut être réparé
INFO	<p>Il convient de tenir compte des caractéristiques ci-dessous:</p> <ul style="list-style-type: none">• Les planches massifs sont constitués de bois massif• Il faut tenir compte du comportement au gonflement et au retrait• Si l'humidité ambiante est trop élevée, le bois absorbe de l'humidité, ce qui entraîne des modifications dimensionnelles et des déformations.• Si l'humidité ambiante est trop sèche, des déformations ou de fines fissures-superficielles peuvent apparaître de manière isolée.• Il s'agit de propriétés naturelles du bois et non de défauts de production.



MAREINER

PANNEAU

3 PLIS

LONGUEUR (M): 3,96

DIMENSIONS (MM)		
ÉPAISSEUR	LARGEUR	EMBALLAGE (PIÈCES)
20	1220 / 2000	25

ÉPAISSEUR DE COUCHE DE FINITION	Mélèze d'Autriche étuvé Épaisseur 6,4 mm
COUCHE INTERMÉDIAIRE	Mélèze nature Épaisseur 6,8 mm
COUCHE ARRIÈRE	Mélèze d'Autriche étuvé Épaisseur 6,8 mm NSI
LARGEUR DE LAMELLE DE COUCHE SUPÉRIEURE	137mm
HUMIDITÉ	kd 8% +/- 2 départ usine
CATÉGORIE D'ÉMISSION	E1, taux de formaldéhyde lt. ÖNORM EN 13986 teneur en formaldéhyde ≤ 0,01 ppm
ENCOLLAGE	Mélamine-urée système Encollage: selon EN 13354 SWP/3 (collage résistant à l'eau bouillante)
POIDS	ca. 600 kg/m ³ , ca. 24 kg/m ²
UTILISATION	intérieur lt. CE Certification, Type 4
QUALITÉ	<ul style="list-style-type: none">• Sans fissures et joints; branches saines et bien fixées autorisées• Petits trous de branches autorisés; 10% du panneau peuvent être réparés;• Pas d'accumulation de branches; combler/réparer les fentes de branches et les fissures autorisées• Décoloration et champignons non autorisés
INFO	Il convient de tenir compte des caractéristiques ci-dessous: <ul style="list-style-type: none">• Les panneaux massifs trois plis sont constitués de bois massif• Il faut tenir compte du comportement au gonflement et au retrait• Si l'humidité ambiante est trop élevée, le bois absorbe de l'humidité, ce qui entraîne des modifications dimensionnelles et des déformations.• Si l'humidité ambiante est trop sèche, des déformations ou de fines fissures superficielles peuvent apparaître de manière isolée.• Il s'agit de propriétés naturelles du bois et non de défauts de production.

EXEMPLAIRE

Le bois est vivant et chaque pièce est unique. La structure et la couleur de votre exemplaire peuvent - et vont très sûrement - différer légèrement de celles de la commande que vous recevrez plus tard. Si vous voulez, ces charmantes petites différences sont dans la nature.

WWW.MAREINER.COM



MAREINER

AUTOMNE 2023

WWW.MAREINER.COM