

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a light-colored wood surface. The wood grain is clearly visible, showing horizontal lines and several small, dark knots scattered throughout. The lighting is even, highlighting the natural texture and color variations of the wood.

# MATTERHORN

BROSSÉ



MAREINER

# MATTERHORN

BROSSÉ

ÉPICÉA CHARACTER  
BROSSÉ

## LAMBRIS DU BOIS ALPIN

PROFILÉE SUR 4 CÔTÉS

LONGUEUR (M): 2,5 - 4,0

DIMENSIONS (MM)					
ÉPAISSEUR	LARGEUR		EMBALLAGE (PIÈCES)		
	Cote avec languette	Dimension utile	Pièces par parquet	Bottelés à	
19	146	138	280	5	
19	176	168	210	5	
19	196	188	210	5	

PROFILÉ	C01
RAINURÉ EN BOUT	Oui
HUMIDITÉ	kd 11% +/- 2
CERTIFICATS	PEFC
POIDS	480 kg/m <sup>3</sup>
TRAITMENT DE SURFACE	brossé
RABOTAGE	côte visible
UTILISATION	intérieur et extérieur
MODIFICATION	nature
QUALITÉ	<ul style="list-style-type: none"><li>• nature; Fissures sur les bords des planches sont spécifiques au produit.</li><li>• Les longueurs de coupe de 10% maximum sont fournies.</li><li>• 10% du panneau peut être réparé</li></ul>
INFO	<p>Il convient de tenir compte des caractéristiques ci-dessous:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les planches massifs sont constitués de bois massif</li><li>• Il faut tenir compte du comportement au gonflement et au retrait</li><li>• Si l'humidité ambiante est trop élevée, le bois absorbe de l'humidité, ce qui entraîne des modifications dimensionnelles et des déformations.</li><li>• Si l'humidité ambiante est trop sèche, des déformations ou de fines fissures-superficielles peuvent apparaître de manière isolée.</li><li>• Il s'agit de propriétés naturelles du bois et non de défauts de production.</li></ul>



**MAREINER**

# PANNEAU

3 PLIS

LONGUEUR (M): 3,96

DIMENSIONS (MM)		
ÉPAISSEUR	LARGEUR	EMBALLAGE (PIÈCES)
20	1220 / 2000	25

ÉPAISSEUR DE COUCHE DE FINITION	Épicéa character nature   Épaisseur 6,4mm
COUCHE INTERMÉDIAIRE	Épicéa nature   Épaisseur 6,8 mm
COUCHE ARRIÈRE	Épicéa character nature   Épaisseur 6,8 mm   NSI
LARGEUR DE LAMELLE DE COUCHE SUPÉRIEURE	137mm
HUMIDITÉ	kd 8% +/- 2   départ usine
CATÉGORIE D'ÉMISSION	E1, taux de formaldéhyde lt. ÖNORM EN 13986 teneur en formaldéhyde ≤ 0,01 ppm
ENCOLLAGE	Mélamine-urée système Encollage: selon EN 13354 SWP/3 (collage résistant à l'eau bouillante)
POIDS	ca. 450 kg/m <sup>3</sup> , ca. 18 kg/m <sup>2</sup>
UTILISATION	intérieur lt. CE Certification, Type 4
QUALITÉ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sans fissures et joints; branches saines et bien fixées autorisées</li><li>• Petits trous de branches autorisés; 10% du panneau peuvent être réparé;</li><li>• Pas d'accumulation de branches; combler/réparer les fentes de branches et les fissures autorisées</li><li>• Décoloration et champignons non autorisés</li></ul>
INFO	Il convient de tenir compte des caractéristiques ci-dessous: <ul style="list-style-type: none"><li>• Les panneau massifs trois plis sont constitués de bois massif</li><li>• Il faut tenir compte du comportement au gonflement et au retrait</li><li>• Si l'humidité ambiante est trop élevée, le bois absorbe de l'humidité, ce qui entraîne des modifications dimensionnelles et des déformations.</li><li>• Si l'humidité ambiante est trop sèche, des déformations ou de fines fissures-superficielles peuvent apparaître de manière isolée.</li><li>• Il s'agit de propriétés naturelles du bois et non de défauts de production.</li></ul>

## EXEMPLAIRE

Le bois est vivant et chaque pièce est unique. La structure et la couleur de votre exemplaire peuvent - et vont très sûrement - différer légèrement de celles de la commande que vous recevrez plus tard. Si vous voulez, ces charmantes petites différences sont dans la nature.

[WWW.MAREINER.COM](http://WWW.MAREINER.COM)



**MAREINER**

AUTOMNE 2023

[WWW.MAREINER.COM](http://WWW.MAREINER.COM)