

Producteur : EQIOM - Carrière de ROUVRES
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Roulé + Concassé

L'essai LA est réalisé sur la fraction 10/14.

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe

Aucune référence

Partie informative

Résultats de production

du 08/08/23 au 07/12/23

Autres caractéristiques		
LA	Los Angeles	33.00 % (29/08/2023)
F	Résistance au gel/dégel	0.80 % (22/06/2023)
EN GEL	Sensibilité au gel/dégel	Non gélif (22/06/2023)

Laboratoire

WIL 11.07.04.47 (c) Arcade 1996.2023