

	MODULO / FORM		Codifica: I&T.MD001.LUG	
	FICHE TECHNIQUE RACCORDS POUR BÂTIMENT SCHEDA TECNICA STAMPATI EDILIZIA		Rev. 00 - Data: 20/04/2021	
			Pagina:	1 / 2

Gestion R&D

Rev.	Date de révision:
01	27/05/2021

CODE ARTICLE
CODICE ARTICOLO

4107474

DESCRIPTION
DESCRIZIONE

CULOTTE D.125 FF 87°

Ø NOMINAL
DIAMETRO NOMINALE

125


MARQUAGE
MARCATURA



(NF 055 - NF 513)

CHARACTERISTIQUES GENERALES <i>CARATTERISTICHE GENERALI</i>	CONDITIONS REQUISES <i>REQUISITI</i>	
MATERIÉL <i>MATERIALE</i>	Chlorure de Polyvinyle(PVC) <i>Cloruro di Polivinile (PVC)</i>	
ASPECT <i>ASPETTO</i>	Les surfaces internes et externes doivent être lisses, propres, sans défauts ou pores ou autres irrégularités qui empêchent le respect de cette norme pour les tuyaux et raccords <i>Le superfici interne ed esterne devono essere lisce, pulite e prive di cavità, bolle, impurità, porosità o altri difetti superficiali che probabilmente impediscono il raggiungimento delle performance richieste da questo standard per i raccordi.</i>	NF EN 1329-1
COULEUR <i>COLORE</i>	Gris RAL 7037 <i>Grigio RAL 7037</i>	NF EN 1329-1

DONNÉES DIMENSIONNELLES <i>DATI DIMENSIONALI</i>		UNITÉ DE MESURE	VALEUR
		UNITA' DI MISURA	VALORE
Ø DIAMÈTRE <i>Ø DIAMETRO</i>	Ø D ₁	mm	125,00 +0 / +0,3
	Ø D ₂	mm	125,00 +0 / +0,3
	Ø D ₃	mm	125,00 +0 / +0,3
ÉPAISSEUR <i>SPESSORI</i>	mâle	mm	3,20
	femelle	mm	2,40
OVALISATION <i>OVALIZZAZIONE</i>		mm	1,40
DIMENSIONS <i>DIMENSIONI</i>	Z ₁	mm	97,00
	Z ₂	mm	97,00
	Z ₃	mm	65,00
	L	mm	≥ 60,00



	MODULO / FORM		Codifica: I&T.MD001.LUG	
	FICHE TECHNIQUE RACCORDS POUR BÂTIMENT SCHEDA TECNICA STAMPATI EDILIZIA		Rev. 00 - Data: 20/04/2021	
			Pagina:	2 / 2

Gestion R&D

Rev.	Date de révision:
01	27/05/2021

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECHANQUES <i>CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE</i>	UNITÉ DE MESURE <i>UNITA' DI MISURA</i>	VALEUR <i>VALORE</i>	MÉTHODE D'ESSAI <i>METODO DI TEST</i>
POIDS SPÉCIFIQUE <i>PESO SPECIFICO</i>	g/cm ³	1,370 ≤ PS ≤ 1,460	NF EN 120 1183-1 Méthode A (NF 055)
TEMPERATURE VICAT (VST) <i>TEMPERATURA VICAT (VST)</i>	°C	≥ 79	NF EN 727 (NF 055)
EFFET DE LA CHALEUR(150°C) <i>EFFETTO DEL CALORE(150°C)</i>		Délamination<50% <i>Delaminazione <50%</i>	NF EN ISO 580 Méthode A (NF EN 1329-1)
VALEUR LIMITE D'OXYGÈNE (ILO) <i>INDICE LIMITE DI OSSIGENO (ILO)</i>		Valeur de référence ± 2 <i>Valore di riferimento ± 2</i>	NF EN ISO 4589-2 (NF 513)
ESSAI AU FOUR (MERINGAGE) <i>PROVA FORNO CONICO (MERINGAGE)</i>		Taux d'expansion ≥ 800 % <i>Tasso di espansione ≥ 800 %</i>	NF 513 (NF 513)

NORMES/CERTIFICATIONS /CONFORMITÉ À <i>NORME/CERTIFICAZIONI/ CONFORMITA' A</i>	
NF E	 E
NF Me	 Me